

StoTop Thixlasur AF

Hodvábne lesklá jednozložková lazúra s obsahom rozpúšťadiel, bez aróm, bez biocidov.

Charakteristika														
Funkcia	Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom. Rozmerová stálosť. Povrch s otvorenými pórmi.													
Vzhľad	Veľká rozmanitosť farebných odtieňov.													
Spracovanie	Dobré spracovanie nad hlavou. Možný náter veľkých plôch bez viditeľného napojenia.													
Oblasť použitia														
	Na natieranie dreva a drevených materiálov v interiéroch a exteriéroch. Podkladový náter, medzináter a konečný náter na dvere, okná, nábytok, drevené profily, pergoly, drevené obklady. V bezfarebnom prevedení použitie v interiéroch.													
Technické údaje														
Produktová skupina	Lazúra na drevo.													
Zloženie	Deklarácia obsahu podľa smernice VdL, alkydová živica bez obsahu aróm, lakový benzín bez obsahu aróm, sušidlá.													
Pokyny pre spracovanie														
Podklad	Podklad musí byť čistý, suchý, nemastný, zbavený separačných substancií a odborne opracovaný. Vhodné sú len drevotriekové dosky zodpovedajúce DIN 68 763, typ V100/V110 G. Vlhkosť nesmie počas spracovania a pri uzatváraní prekročiť 12 %. Pri všetkých drevinách je bezpodmienečne nutné použiť lepidlá odolné voči poveternostným vplyvom. Pri viacvrstvových doskách podľa DIN 68 705 je lepidlo odolné proti poveternostným vplyvom, ale nie drevený materiál ako celok. Absolútna vlhkosť sa musí pohybovať medzi 5 a 15 %, počas spracovania a pri používaní. Preto sú tieto drevené materiály podľa stavu technického vývoja vhodné pre zaťaženie poveternostnými vplyvmi len podmienečne. Nedajú sa preto zaručiť bezchybné nátery.													
Teplota pri spracovaní	Objekt/vzduch/produkt = ideálne: + 20°C pri 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.													
Štruktúra vrstiev	Ihličnaté dreviny: vonku chrániť náterom StoPrim protect AF proti modraniu, 2-3 nátery Sto-Thixlasur AF. Vlhkosť dreva nesmie pri ihličnatých drevinách podľa technických smerníc prekročiť 15 %. Tvarovo stále konštrukčné prvky. Okná, dvere (vonkajšie): vonkajšia klíma (nepriame vystavenie poveternostným vplyvom) 3 nátery Sto-Thixlasur AF (všetky farebné odtiene). Vonkajšie prostredie I. (normálne vystavenie poveternostným vplyvom): 4-5 náterov Sto-Thixlasur AF (svetlé farebné odtiene) alebo 3 nátery Sto-Thixlasur AF (tmavé farebné odtiene). Vonkajšie prostredie II. (extrémne vystavenie poveternostným vplyvom): 4-5 náterov Sto-Thixlasur AF (svetlé farebné odtiene) alebo 3-4 náterov Sto-Thixlasur AF a tmavé farebné odtiene. Rešpektujte prosím dátové listy č. 3/18.													
Príprava materiálu	K nariadeniu používajte StoFluid AF.													
Spotreba	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farba</th> <th>Druh použitia</th> <th>Spotreba cca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,75 l</td> <td>Na náter, podľa podkladu</td> <td>0,085-0,17 l/m²</td> </tr> <tr> <td>2,5l</td> <td>Na náter, podľa podkladu</td> <td>0,085-0,17 l/m²</td> </tr> <tr> <td>5l</td> <td>Na náter, podľa podkladu</td> <td>0,085-0,17 l/m²</td> </tr> </tbody> </table>	Farba	Druh použitia	Spotreba cca	0,75 l	Na náter, podľa podkladu	0,085-0,17 l/m ²	2,5l	Na náter, podľa podkladu	0,085-0,17 l/m ²	5l	Na náter, podľa podkladu	0,085-0,17 l/m ²	
Farba	Druh použitia	Spotreba cca												
0,75 l	Na náter, podľa podkladu	0,085-0,17 l/m ²												
2,5l	Na náter, podľa podkladu	0,085-0,17 l/m ²												
5l	Na náter, podľa podkladu	0,085-0,17 l/m ²												
	Presné hodnoty je treba zistiť na objekte.													

StoTop Thixlasur AF

Hodvábne lesklá jednozložková lazúra s obsahom rozpúšťadiel, bez aróm, bez biocidov.

Spracovanie	<p>Plochým štetcom/plošne natieranie v smere žilkovania dreva. Aplikácia nástrekom metódou airless sa nedoporučuje. Na originálnych drevinách sa doporučuje urobiť skúšobný náter. <i>Technické dáta:</i> Hustota: cca 0,89 g/cm³ Dodávaná viskozita: mierne tixotropná, nastavené k aplikácii <i>Schnutie:</i> Náter nelepivý na prach po cca 60 minútach, suchý po cca 8 hodinách pri 20° C / 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. <i>Prepracovanie:</i> Po príslušnej príprave 2-3 krát pretrite staré nátery rovnakého typu, podľa zaťažiteľnosti poveternostnými vplyvmi. <i>Likvidácia:</i> Pri likvidácii rešpektujte zákonné ustanovenia. K recyklácii odovzdávajte len plechovky bez zbytkov. Plechovky so zbytkami odovzdajte na zbernom mieste starých lakov.</p>
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite StoFluid AF alebo Sto-Terpentin-Ersatz.
Dodávka	
Farebný odtieň	<p>Bezfarebný a farebné odtiene (viď. vzorkovník farebných odtieňov lazúr na drevo Sto). Všetky farebné odtiene je možné spolu miešať a získať tak nové odtiene. Pre nátery v exteriéroch sa najlepšie hodia stredne hnedé farebné odtiene. Široká paleta farebných odtieňov StoColor Systému RAL, NCS atď. Bezfarebný odtieň lazúry je ovplyvnený vlastnou farbou podkladu a jeho nasiakavosťou. Urobte skúšobný náter.</p>
Lesk	Hodvábny lesk.
Tónovateľnosť	Max. 1% StoTint Aqua.
Skladovanie	
Podmienky	Skladujte v suchu a chráňte pred mrazom.
Doba použiteľnosti	Spotrebovať do viď. obal
Ostatné pokyny	
Bezpečnosť	Ostatné informácie o manipulácii s produktom, skladovaní a likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste EU.
KÓD GIS	M-KH02
Revízne číslo	StoTop Thixlasur AF/DE/025
Platnosť Adresa výrobcu	<p>od 14.02.2006 Sto AG Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen Nemecko +49 7744 571010 www.sto.de</p>
Adresa dodávateľa:	<p>Sto Ges.m.b.H. - organizačná zložka Pribylinská 2 831 04 Bratislava + 421 2 4464 8142</p>