

Technologický návod č. 03-004

ALFADEKOR G

Kat. č.: 61140-002

ALFADEKOR G je vodou riediteľná dekoratívna mozaiková omietka.



CHARAKTERISTIKA

Použitie	Používa sa ako konečná povrchová zvislých stavebných konštrukcií v interiéri a exteriéri (sokľové murivo, podmurovky, balkónové murivo, pilieri, fasády a steny). Vonkajší vzhľad konečnej povrchovej dekoratívnej úpravy zodpovedá zloženiu hmoty.
Vlastnosti	Vytvrdnutá omietka vytvorí pružnú, oteru vzdornú a pre vodné pary priepustnú vrstvu s nízkou náchylnosťou k tvorbe solí na povrchu. Zároveň však zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie. Omietka je odolná voči pôsobeniu poveternostných vplyvov a UV žiareniu. Vytvorený povrch je možné umývať prúdom vody, poprípade s prídavkom saponátu. Omietky radu ALFADEKOR sú dodávané v dvoch zrnitostných triedach F a G a vo farebnej kombinácii podľa aktuálnej vzorkovnice. Odolnosť voči zašpineniu je možné podstatne zvýšiť náterom vytvrdnutej omietky náterom AK.
Vzhľad	Maximálna zrnitosť 1,2 až 1,8 mm
Špecifikácie	Použitý biocídny prípravok je vyrábaný unikátnou patentovou technológiou Advanced Micro Matrix Technology, ktorá spočíva vo fyzickom nadviazaní účinných látok na inertný polymér a následnom pomalom uvoľňovaní v závislosti na čase po dobe niekoľkých rokov, pre zabránenie a spomalenie rastu húb a rias (plesní). Pri zachovaní biocídnych účinkov účinných látok je minimalizovaný dopad na zdravie človeka a životné prostredie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kritérium	Norma / Predpis pre skúšku	Hodnota / Jednotka	Poznámky
Hustota	EN ISO 2811	1,7 - 2,0 g/cm ³	
Ekvivalentná difúzna hrúbka S _d	EN ISO 7783-2	0,20 m	V ₂ - pre hrúbku vrstvy 4 mm
Faktor difúzneho odporu vodných pár μ	EN ISO 7783-2	50	V ₂ - pre hrúbku vrstvy 4 mm
Súčiniteľ vodoodpudivosti w	EN 1062-3	< 0,5 kg/m ² .h ^{0.5}	W ₂ - stredná
Súdržnosť	EN 15824	> 0,3 MPa	
Reakcia na oheň	EN 15824	F	nemerané
Tepelná vodivosť	EN 1745	0,7 W/(m.K)	

Údaje charakteristických parametrov sú hodnotami priemernými. Vzhľadom k použitiu prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvádzané hodnoty v jednotlivých dodávkach zanedbateľne líšiť. Vhodnosť a spoľahlivosť výrobku tým nie je dotknutá.

PODKLAD

Požiadavky
 Podklady musia byť suché, pevné a súdržné, očistené od prachu, mastných škvŕn a všetkých nečistôt, ktoré by mohli znížiť príľnavosť k pokladu. Vhodnými podkladmi sú kvalitné, vyzreté (minimálne 20 dní) a súdržné omietky a stierky výpennocementové, cementové, polymercementové, betón. Je možné použiť vhodne upravené povrchy penového polystyrénu, polyuretánu, izolačných omietok, drevotriekových, cementotriekových a cementovláknitých dosiek. Pri týchto podkladoch je nutné technológiu realizácie konzultovať s výrobcom.

Hmotu nie je možné nanášať na predchádzajúce vápenné či glejové nátery. Nesúdržné, poškodené miesta omietok a povrchov je potrebné odstrániť a vyspraviť. Objemovo

nestabilné podklady, izolačné materiály a omietky je potrebné ošetriť vrstvou z vhodne zvolenej stierkovej hmoty (napr. ALFAFIX® S1, S11 alebo TIS) a sklenenej sieťoviny. Podklady, pri ktorých je možné predpokladať nárast vlhkosti v zimnom období, musia byť mrazuvzdorné. Pri realizácii časti fasád exponovaných zvýšenej vlhkosti (sokle, rímsy, členité fasády) sa odporúča vykonať posúdenie stavu podkladu a dôkladná príprava podkladu. Konštrukčné riešenie a kvalitu realizácie detailov stykov s izoláciou proti vode, prestupov a stykov konštrukcie je potrebné riešiť tak, aby bol vylúčený prestup vody do konštrukcie cez vyššie uvedené detaily.

Požadovaná je rovnosť – maximálna veľkosť zrna + 0,5 mm na 1 m dĺžky.

SPRACOVANIE

Klimatické podmienky pri nanášaní

Práce nie je možné realizovať za dažďa, hmly, silného vetra ani na priamo oslnené plochy. Rozmedzie pracovných teplôt je +5 °C až +30 °C (vzduch i podklad) a nanosená hmota musí byť zabezpečená voči mrazu a dažďu až do úplného vyschnutia.

Príprava materiálu

Hmota sa pred použitím premieša pomocou miešacieho nadstavca ručnej vŕtačky alebo miešačky s núteným miešaním. Konzistenciu materiálu je možné upraviť pridaním maximálne 2% vody. Miešať je nutné veľmi opatrne, aby sa zrno nepoškodilo oterom.

Spotreba

(kg/m²) ALFADEKOR G: cca 5,5–6,0

Výdatnosť

4,4 m² / vedro (25 kg) podľa zrnitosti

Skladba povrchovej úpravy

Podnáter: Podľa druhu a stavu podkladu

Medzináter: HC-4 v zodpovedajúcom farebnom odtieni

Konečná povrchová úprava: ALFADEKOR G

Aplikácia

ALFADEKOR G sa nanáša výhradne náradím z nehrdzavejúcej ocele. Štruktúrovanie sa vykonáva hľadením alebo dezénovaním pomocou nerezového hladidla. Materiál sa naťahuje miernymi pomalými pohybmi a nadbytočná hmota je priebežne sťahovaná. Príliš veľká vrstva, nerovnomerná hrúbka a predovšetkým intenzívne hľadanie môže viesť ku zhoršeniu parametrov vytvrdeného ALFADEKORU.

Vzhľadom k obsahu prírodného kameniva nie je možné vylúčiť odchýlky jednotlivých šarží.

Rozdiely v konzistencii (odlišné skladovanie či šarže) môžu spôsobiť nerovnomerné nanášanie alebo nerovnomerné vysychanie hmôt.

Pri realizácii jednotlivých celkov fasády je potrebné dodržiavať technologické a organizačné zásady. Realizovať jeden celok fasády materiálom z jednej výrobnej šarže. Pri spracovaní viacerých šarží je potrebné tieto vzájomne miešať. Celky je možné realizovať len dostatočným množstvom zaškolených pracovníkov naraz. Pri nemožnosti realizovať celok naraz sa musí plochy vhodne rozčleniť a pri členení zohľadniť možné odchýlky.

Súvisiace plochy (okná, dvere, zábradlia, rozvádzače apod.) je potrebné chrániť voči znečisteniu (páskami, fóliou apod.). Znečistené miesta sa musia včas očistiť, pretože odstránenie zaschnutej plochy je náročné.

Schnutie, vytvrdenie, doba prepracovania

Materiál tvrdne fyzikálne odparovaním vody. Preschnutie materiálu je dosiahnuté po 28 dňoch. Nepriaznivé podmienky spomaľujú schnutie. Zásadne sa pri nepriaznivých podmienkach musia vykonať ochranné opatrenia (napr. ochrana proti dažďu, ochrana proti oslneniu prítieniením) na realizovanej alebo čerstvo dokončenej ploche. Pri teplote vzduchu +20 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 64 % je prepracovanie možné najskôr po 48 hodinách.

Čistenie náradia

Ihneď po použití očistite vodou.

DODÁVKA

Farebný odtieň

41 prírodných farebných odtieňov.

Bielenie disperzného filmu:

Zbielenie vytvrdeného ALFADEKORu je normálne správanie materiálu behom silných zrážok, dlhodobej vlhkosti vzduchu alebo kontaktu so stekajúcou vodou z poškodených zvodov. Po ukončení nepriaznivých faktorov zbielenie postupne zmizne. Silný vplyv na vznik či intenzitu zbielenia má ochrana povrchu s aplikovaných ALFADEKORom behom schnutia, pred dažďom minimálne 48 hodín alebo pred intenzívnym slnečným žiarením.

Vymývanie emulgátorov:

na základe podmienok spomaľujúcich schnutie, môže dôjsť v počiatočnej fáze vplyvom kondenzácie hmly, odstrekujúcej vody alebo dažďa k povrchovým javom (výluhom) pri doposiaľ nezaschnutých vrstvách, vplyvom v nich obsiahnutých vo vode rozpustných pomocných látok. Podľa intenzity farebného odtieňa sa môže uvedený efekt rozdielne prejavovať, čo však neznamená zníženie kvality materiálu. Spravidla sa tieto efekty ďalším pôsobením poveternosti samovoľne odstraňujú.

Špeciálne nastavenia

Primiešanie iných prísad je zakázané.

Konzervačný prostriedok a prostriedok pre ochranu proti hubám a riasam je pridaný už vo výrobe. Dosahuje sa preventívneho a predĺženého účinku. Trvalú ochranu pred napadnutím riasami a hubami nie je možné zaručiť.

Balenie

Výrobok sa štandardne balí do 25 kg plastových vedier.

SKLADOVANIE

Skladovanie

Pri skladovaní v tesne uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 12 mesiacov od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom, neskladujte na oslnených miestach.

Doba skladovania

12 mesiacov od dňa výroby

Ekológia

Likvidácia nepoužiteľných zvyškov sa vykonáva zabezpečením prístupu vzduchu a po vyschnutí deponovaním ako stavebný odpad. Použité obaly sa likvidujú ako ostatný odpad podľa platnej legislatívy.

ZNAČENIE

Výrobová skupina

Mozaiková omietka

Zloženie

Ostro triedené farebné drte, polymérne pojivá, látky upravujúce reologické vlastnosti, povrchovo aktívne prostriedky, biocídne prostriedky vo forme kapsúl (ochrana proti plesniam, hubám, riasam).


Bezpečnosť


H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Komponenty určujúce nebezpečenstvo: Obsahuje Terbutryn. Doplnujúce informácie: Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon, zmes s 2-methyl-3(2H)-isothiazolonem. Môže vyvolať alergickú reakciu. **VOC:** Kategória výrobku A, subkategória výrobku I. Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC vo výrobku pripravenom k použitiu je 200 g/l hmoty. Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom k použitiu je 0,76 g/l hmoty.

ZVLÁŠTNE POKYNY

Pre objednanie, dopravu, manipuláciu a skladovanie platia Všeobecné obchodné podmienky. Použitie výrobku je popísané v príslušnom technologickom liste. Rešpektujte pokyny v karte bezpečnostných údajov. Predpis je k dispozícii u autorizovaných predajcov a na adrese www.stomix.sk.

Uvedené údaje sú zostavené podľa súčasného stavu techniky. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich aplikačných skúseností a výsledkov testov hmôt. Nemôžu však zohľadniť miestne podmienky pri ich aplikácii, preto z nich nie je možné vyvodit' právnu záväznosť. V prípade pochybností alebo potreby riešenia špecifických technických problémov sa s nami prosím skontaktujte.

	STOMIX, spol. s r. o. 790 65 Skorošice 197 Česká republika IČ: 48400874	
	11	03-004-01
EN 15824:2009 Špecifikácie vonkajších a vnútorných omietok s organickými spojivami		
Priepustnosť pre vodnú paru: Permeabilita vody v kvapalnej fáze: Súdržnosť: Trvanlivosť: Tepelná vodivosť: Reakcia na oheň:	V ₂ W ₂ 0,3 MPa NPD 0,8 W(m.k) F	



WWW link