


Technický list

Sto-Dispersionskleber

Organická lepiaca hmota pre rovné podklady



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - na celoplošné lepenie dosiek z tvrdého penového polystyrénu
 - na materiály z dreva
 - na nosné, rovné a slabo nasiakavé podklady, napr. sadrovláknité a cementovláknité dosky

- Vlastnosti**
- pripravené na spracovanie

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 7783	0,87 - 1,0 m	
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	1.200 - 2.200	
Tepelná vodivosť	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť tuky ani prach. Na stavbe skontrolovať, či je pripevnenie vhodné pre príslušný podklad.
- Vlhké alebo nie úplne vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie v ďalších povrchových úpravách, napr. tvorenie bublín alebo trhliny.

- Príprava**
- Skontrolovať vhodnosť a nosnosť existujúcej povrchovej úpravy. Odstrániť neúnosné vrstvy.
- V prípade potreby vyčistiť podklad.

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
- najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Technický list

Sto-Dispersionskleber

Príprava materiálu

Materiál je po premiešaní pripravený na spracovanie.
Pre dosiahnutie správnej konzistencie materiálu prípadne pridať vodu.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	lepenie dosiek z EPS, so zubovým hladidlom 4x4	1,00 - 1,50	kg/m ²
	lepenie dosiek z EPS, so zubovým hladidlom 6x6	1,80 - 2,30	kg/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

nanášanie zubovým hladidlom,
strojovo

použitie ako lepiaca hmota:
Výrobok naniesť strojovo alebo ručne pomocou nehrdzavejúceho oceľového murárskeho hladidla. Dosky ihneď vtlačiť do čerstvej vrstvy lepidla alebo ich ponoriť a pritlačiť. Dosky celoplošne prilepiť.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

Doba schnutia závisí od teploty, vetra a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Pri nepriaznivých podmienkach je nutné vykonať vhodné ochranné opatrenia (napr. ochrana proti dažďu) na spracovávaných alebo čerstvo vytvorených fasádnych plochách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Ďalšie pokyny pre spracovanie viď smernice o spracovaní platné pre jednotlivé systémy.

Dodávka

Farebný odtieň

biela

Balenie

vedro

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026

Technický list

Sto-Dispersionskleber

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Certifikáty / schválenia

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Európske technické posúdenie
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Európske technické posúdenie
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz) Európske technické posúdenie
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS a StoLevell Uni) Európske technické posúdenie
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS a StoLevell Novo) Európske technické posúdenie
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo) Európske technické posúdenie
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS a StoLevell FT) Európske technické posúdenie
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drevostavby - EPS a StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Európske technické posúdenie
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drevostavby - minerálna vlna-L a StoLevell Uni/StoLevell Novo, pripevnenie: lepením) Európske technické posúdenie

Označenie

Produktová skupina Lepidlo

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
 polymérna disperzia
 minerálne plnivá
 voda
 glykoéter
 alifáty
 zahusťovadlo
 zmäčadlo
 odpeňovač
 ochranný prostriedok pri skladovaní na báze bronopolu (INN)
 ochranný prostriedok pri skladovaní na báze 1,2-benzisotiazolín-3-one (BIT)

Technický list

Sto-Dispersionskleber

Bezpečnosť	Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov! Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.
EUH210	Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH208	Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 5-chlór-2-metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk