


Technický list

Sto-Fensterbankband

Komprimovaná tesniaca páska z impregnovanej mäkkej peny



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- špeciálne pre montáž za Sto-Fensterbank

Vlastnosti

- tesná voči hnanému dažďu podľa DIN 18542 BG 1
- celoopregnovaná
- pomaly expandujúca
- samolepiaci

Formát

- šírka pásky / šírka škáry
- 20 mm / 1,5 - 3 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- Tesnosť voči hnanému dažďu podľa DIN 18542 skupina namáhania BG 1 je zaručená iba vtedy, ak je šírka škáry v rozsahu použiteľnosti (1,5 - 3 mm).
- trieda reakcie na oheň podľa DIN 4102 B1 platí iba medzi masívnymi minerálnymi stavebnými hmotami

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 12572	< 100	
Tepelná vodivosť	DIN 52612	0,06 W/(m*K)	
Objemová hmotnosť		80 g/cm ³	
Teplotná odolnosť		-40 - 100 °C	
Tesnosť pri hnanom daždi	STN EN 1027	600 pa	
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	DIN 18542	BG 1	
Priepustnosť škáry	STN EN 1026	0,1 m ³ /[h*m*(daPa) ^{0,5}]	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Technický list

Sto-Fensterbankband

Podklad

Požiadavky	Stabilný, rovný, suchý podklad – bez látok, ktoré by mohli ovplyvniť príľnavosť (napr. tuk, nečistoty).
------------	---

Spracovanie

Teplota spracovania	maximálna teplota pri spracovaní: +25 °C
---------------------	--

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia

Dĺžku škáry presne odmerať. Na každý potrebný meter tesniacej pásky škáry pridajte dva centimetre „rezervy na roztiahnutie“. Tesniacu pásku pre škáry rovno odrezať, nalepiť na skrutkovací mostík a tento vždy viesť cca 5 cm za roh (za okraj profilu).

Akonáhle kompresný tlak prestane pôsobiť, začne páska expandovať. Dbať na priebežnú tesniacu rovinu. V oblasti styku obidva konce tesniacej pásky tesne priložiť k sebe.

Čistenie náradia	Očistiť acetónom alebo vodou a mydlom.
------------------	--

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Zvyšky zvitkov v otvorených kartónoch sa musia zaťažiť, aby sa zabránilo rozpínaniu (teleskopizácii) pásky. Tesniaca páska pri vyšších teplotách expanduje rýchlejšie. Odporúča sa skladovanie na chladnom mieste.
-------------------------------------	--

Dodávka

Farebný odtieň	červená
----------------	---------

Balenie	rola
---------	------

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu.
-----------------------	--------------------

Označenie

Produktová skupina	Príslušenstvo KZS
--------------------	-------------------

Technický list

Sto-Fensterbankband

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava