

Technický list

Sto-Fugenfüller VHF

Škárovacia hmota pre predsažené prevetrávané
fasádne systémy, nestekavá



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - na vyplnenie jednotlivých neplánovaných škár medzi nosnými doskami StoVentec Trägerplatte
 - šírka škáry: 3-6 mm

- Vlastnosti**
- jednozložkový
 - húževnato-pružný
 - rýchle nadobudnutie pevnosti
 - bez silikónov
 - bez obsahu rozpúšťadiel
 - jednoduché spracovanie

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť		1,40 g/cm ³	
Teplotná odolnosť		-40 - 90 °C	
Dovolená celková deformácia	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Tvrdosť Shore A	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, čistý, bez výkvetov, separačných prostriedkov, prachu a mazív.

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

Technický list

Sto-Fugenfüller VHF

Doba spracovateľnosti	Pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % max. 8 minút.
Príprava materiálu	Pripravený na spracovanie
Aplikácia	uzavretú škáru prepracovať podľa zloženia systému (viď technologický predpis pre spracovanie alebo produktový program StoVentec R, S, C, M alebo G) Pomocou pištole na kartuše rovnomerne produktom vyplniť škáru. Nezmenšiť ani neuzavrieť vetráciu medzeru. Max. hĺbka výplne škáry je hrúbka dosky (12 mm).
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a hrúbke vrstvy 3,0 - 4,5 mm: Vytvrdnuté po 24 h, v prípade hrúbky vrstvy ≥ 4,5 mm vytvrdnuté po 48 h. prepracovateľnosť po 24 h
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Škárovacia hmota je spravidla výrazne elastickejšia než následné povrchové úpravy a obklady. V prípade prílišného natiahnutia týchto povrchových úprav môže dôjsť ku vzniku trhlín a prekreslení.

Dodávka

Farebný odtieň	biela
-----------------------	-------

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať na suchom a chladnom mieste. Chrániť pred slnečným žiarením.
Doba skladovania	Skladovateľnosť 15 mesiacov od dátumu výroby.

Označenie

EUH210	Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH208	Obsahuje trimetoxysilyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211	Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Technický list

Sto-Fugenfüller VHF

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk