

## Technický list

# Sto-Fugenkitt WF

Akrylová tesniaca hmota



### Charakteristika

#### Aplikácia

- exteriér a interiér
- na lepenie interiérových profilov
- na utesnenie škár s malým alebo veľmi nepatrným pohybom
- nevhodný pre škáry so strednými a veľkými pohybmi (napr. pripájacie škáry okien, dilatačné medzery)

#### Vlastnosti

- plastickoelastický
- neobsahuje žiadne uvoľňujúce sa zmäkčovadlá

#### Formát

- 310 ml kartuša

#### Zvláštnosti/upozornenia

- výrobok zodpovedá EN 15651-1
- výrobok nie je odolný voči trvalému pôsobeniu vody a pri použití vo vonkajšom prostredí by sa mal chrániť náterom

### Technické údaje

| Kritérium                   | Norma / skúšobný predpis | Hodnota/<br>Jednotka  | Pokyny |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Reakcia na oheň             | EN 13501-1               | E                     |        |
| Objemová hmotnosť           |                          | 1,7 g/cm <sup>3</sup> | cca    |
| Teplotná odolnosť           |                          | -25 - 80 °C           |        |
| Dovolená celková deformácia |                          | 10 %                  |        |
| Maximálna šírka škáry       |                          | 25 mm                 |        |

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

### Podklad

#### Požiadavky

Podklad musí byť zbavený uvoľnených častí, tuku, prachu a oleja.

#### Príprava

Zo škáry odstrániť prach, omietku a zvyšky malty.

### Spracovanie

#### Teplota spracovania

najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

## Technický list

### Sto-Fugenkitt WF

najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spotreba                               | Spôsob použitia                                                                                                                                                                                                                 | Spotreba cca |
|                                        | závisí od objektu a použitia                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                        | Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.                                                                                                                     |              |
| Aplikácia                              | nanáša sa pomocou kartuše, s vhodnou vytlačacou pištoľou                                                                                                                                                                        |              |
|                                        | šírka škáry by mala byť minimálne 7,5 mm a maximálne 25 mm, hĺbka škáry by mala byť minimálne 12 mm (vo všeobecnosti polovica šírky škáry).                                                                                     |              |
|                                        | Sto-Hinterfüllprofil vhodných rozmerov (o cca 5 mm širší ako škára) zasuniete do požadovanej hĺbky škáry; profil sa pri vkladaní nesmie poškodiť.                                                                               |              |
|                                        | Tesniacu hmotu ručnou alebo pneumatickou pištoľou natlačte do škáry a vyhladíte nástrojom (škárovou špachtľou), zvlhčeným vodou alebo terpentínom.                                                                              |              |
|                                        | Na výrobok možno nanášať omietku, resp. farebný náter.                                                                                                                                                                          |              |
|                                        | použitie v spojení so StoTherm kontaktnými zatepľovacími systémami<br>Šírka škáry musí byť minimálne 10 mm. Bočné steny škáry potrite príslušnou armovacou hmotou a natrite podkladovým náterom (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral). |              |
| Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania | Vytvrdnutie trvá – v závislosti od poveternostných podmienok – 1 až 2 týždne.                                                                                                                                                   |              |
| Čistenie náradia                       | Po použití okamžite vyčistiť vodou.                                                                                                                                                                                             |              |
| Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné    | Až do vytvorenia povrchovej blany (cca 30 – 60 minút) chrániť pred dažďom a mrazom.                                                                                                                                             |              |
| Dodávka                                |                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Farebný odtieň                         | biely                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Balenie                                | kartuša                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Skladovanie                            |                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Podmienky skladovania                  | Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.                                                                                                                             |              |

## Technický list

# Sto-Fugenkitt WF

### Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo ETICS

### Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

### Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.  
Pribylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75  
info.sk@sto.com  
www.sto.sk