

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

Armovaná sieťovina odolná voči zásadám



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér a interiér
- ako armovaná sieťovina
- univerzálne využitie

Vlastnosti

- optimalizované silové uchytenie pre najvyššiu spoľahlivosť a prevenciu vzniku trhlín
- vysoká pevnosť v ťahu
- odolnosť proti posunutiu
- odolnosť voči zásadám
- bez obsahu zmäkčovadiel

Formát

- veľkosť ôk: 6 x 6 mm
- šírka role: 110 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť	ETAG 004-2013 / príloha C.3.1	165 g/m ²	cca
Veľkosť ôk	ETAG 004-2013 / príloha C.3.3	6,0 mm	
Pevnosť v ťahu v stave pri dodaní	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Zvyšková pevnosť v ťahu po zostarnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Spracovanie

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

pri 10 cm prekrytí

1,00

m/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

Aplikácia

Armováciu sieťovinu zapustiť do hornej tretiny ešte vlhkej armovacej vrstvy tak, aby v nej neboli bubliny a aby nebola preložená. Vyhladiť povrch. Spoje sieťovín sa musia prekryvať o min. 10 cm. Žlté okraje pásov slúžia ako označenie prekrytia.

Pri ukončení sokla odrezať armováciu sieťovinu na dolnej hrane Sto-Sockelleiste ostrým nožom.

Armováciu sieťovinu podľa potreby viesť okolo rohov a ostení okien.

Pri otvoroch budov (napr. osteniach okien a dverí) vyhotoviť diagonálnu výstuž pomocou výstužných šípok Sto-Armierungspfeilen, uholníkov s odkloneným rohom Sto-Sturzeckwinkel alebo pásov sieťoviny (min. 20 x 40 cm).

Ak je sieťovina napr. v priestore ukotvenia lešenia zarezaná, uložiť na zárez dodatočný pás sieťoviny. So sieťovinou manipulovať šetrne, aby pri spracovaní nedošlo k jej poškodeniu.

Dodávka

Farebný odtieň biely so žltými značeniami

Balenie rola

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

Certifikáty / schválenia

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Európske technické posúdenie
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS a StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Európske technické posúdenie
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Európske technické posúdenie
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (drevostavby - minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Európske technické posúdenie
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic S1) Európske technické posúdenie
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Európske technické posúdenie
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS a StoLevell Uni) Európske technické posúdenie

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS a StoLevell Novo) Európske technické posúdenie
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo) Európske technické posúdenie
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS a StoLevell Alpha) Európske technické posúdenie
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS a StoLevell FT) Európske technické posúdenie
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drevostavby - EPS a StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Európske technické posúdenie
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L a StoLevell Uni) Európske technické posúdenie
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L a StoLevell Novo) Európske technické posúdenie
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L a StoLevell FT) Európske technické posúdenie
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L a StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Európske technické posúdenie
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drevostavby - minerálna vlna-L a StoLevell Uni/StoLevell Novo, pripevnenie: lepením) Európske technické posúdenie
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (drevostavby - HWF a StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, pripevnenie: kotvením) Európske technické posúdenie
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (drevostavby - HWF a StoLevell Uni/StoLevell FT, kotva/lepidlo) Európske technické posúdenie
ETA-06/0197	StoTherm Cell Európske technické posúdenie
ETA-09/0267	StoTherm Resol Európske technické posúdenie
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Európske technické posúdenie
ETA-17/0041	StoTherm PIR Európske technické posúdenie
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Európske technické posúdenie
ETA-17/0706	StoTherm Basic minerálna vlna/minerálna vlna-L Európske technické posúdenie
ETA-17/0406	StoVentec R Európske technické posúdenie
ETA-23/0273	StoTherm Classic AimS® Európske technické posúdenie

Technický list

Sto-Glasfasergewebe

Označenie

Produktová skupina

Armovacia sieťovina

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk