

# Technický list

## Sto-Glasfasergewebe G

Armovaná sieťovina odolná voči zásadám



### Charakteristika

**Aplikácia**

- exteriér
- ako armovaná sieťovina vo fasádnych zatepľovacích systémoch s tvrdými obkladmi, napr. z prírodného kameňa, jemnej kameniny, sklenej mozaiky a klinkerových pásikov

**Vlastnosti**

- vysoká pevnosť v ťahu
- odolnosť proti posunutiu
- vysoká odolnosť voči zásadám
- bez obsahu zmäkčovadiel

**Formát**

- veľkosť ôk: 7 x 8 mm
- šírka role: 110 cm

### Technické údaje

| Kritérium                             | Norma / skúšobný predpis      | Hodnota/<br>Jednotka   | Pokyny                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Plošná hmotnosť                       | ETAG 004-2013 / príloha C.3.1 | > 210 g/m <sup>2</sup> |                            |
| Veľkosť ôk                            | ETAG 004-2013 / príloha C.3.3 | 7,0 mm                 |                            |
| Pevnosť v ťahu v stave pri dodaní     | ETAG 004 / 5.6.7.1.1          | > 2.400 N/50mm         |                            |
| Zvyšková pevnosť v ťahu po zostarnutí | ETAG 004 / 5.6.7.1.2          | > 1.200 N/50mm         | skladovanie podľa ETAG     |
| Zvyšková pevnosť v ťahu po zostarnutí | Informácia IFB ISSN0172-3006  | > 1.300 N/50mm         | skladovanie v 5 %-nom NaOH |

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

### Podklad

**Požiadavky** -

### Spracovanie

## Technický list

### Sto-Glasfasergewebe G

| Spotreba                                                                                                                                                                                           | Spôsob použitia    | Spotreba cca          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | pri 10 cm prekrytí | 1,00 m/m <sup>2</sup> |
| Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte. |                    |                       |

#### Aplikácia

Armováciu sieťovinu zapustiť do hornej tretiny ešte vlhkej armovacej vrstvy tak, aby v nej neboli bubliny a aby nebola preložená. Vyhladiť povrch. Spoje sieťovín sa musia prekryvať o min. 10 cm. Žlté okraje pásov slúžia ako označenie prekrytia.

Pri ukončení sokla odrezať armováciu sieťovinu na dolnej hrane Sto-Sockelleiste ostrým nožom.

Armováciu sieťovinu podľa potreby viesť okolo rohov a ostiení okien.

Pri otvoroch budov (napr. osteniach okien a dverí) vyhotoviť diagonálnu výstuž pomocou výstužných šípok Sto-Armierungspfeilen, uholníkov s odkloneným rohom Sto-Sturzeckwinkel alebo pásov sieťoviny (min. 20 x 40 cm).

Ak je sieťovina napr. v priestore ukotvenia lešenia zarezaná, uložiť na zárez dodatočný pás sieťoviny. So sieťovinou manipulovať šetrne, aby pri spracovaní nedošlo k jej poškodeniu.

#### Dodávka

**Farebný odtieň** biely so žltými značeniami

**Balenie** rola

#### Skladovanie

**Podmienky skladovania** Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

#### Certifikáty / schválenia

ETA-16/0684

StoTherm Cladding 1  
Európske technické posúdenie

#### Označenie

**Produktová skupina** Armovacia sieťovina

**Bezpečnosť** Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

## Technický list

---

# Sto-Glasfasergewebe G

### Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.  
Pribylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75  
info.sk@sto.com  
www.sto.sk