


Technický list

Sto-Steinpaste

Disperzné lepidlo s extrémne vysokou lepiacou silou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér a interiér
 - univerzálne použiteľný, napríklad na drevotrieskové dosky v prefabrikovaných domoch, na pozinkovaný plech, drevo, polystyrén ako aj k lepeniu akustických profilov

- Vlastnosti**
- pastózny, s veľmi vysokou lepiacou silou

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 7783	1,5 - 1,6 m	
Permeabilita vody v kvapalnej fáze w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	5.700 - 6.400	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivéj dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, nosný a zároveň bez mastnoty a prachu. Na stavbe skontrolovať, či je pripevnenie vhodné pre príslušný podklad. Vlhké, prípadne nie celkom vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie ako napr. tvorbu bublín alebo trhliny v nasledujúcich povrchových úpravách.

- Príprava**
- Skontrolovať vhodnosť a nosnosť existujúcej povrchovej úpravy. Odstrániť neúnosné vrstvy. V prípade potreby vyčistiť podklad.

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
 najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

- Príprava materiálu**
- Materiál je po premiešaní pripravený na spracovanie. V prípade potreby možno konzistenciu materiálu upraviť pridaním vody.

Technický list

Sto-Steinpaste

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		0,50 - 1,00	kg/m²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			
Aplikácia	natieranie, ručne		
	Výrobok sa nanáša pomocou nehrdzavejúceho oceľového murárskeho hladidla, štetca alebo valca (spôsob nanášania podľa účelu použitia).		
	Pokiaľ ide o vhodnosť výrobku, je v prípade pochybností možné vykonať preukazné skúšky priamo na mieste s príslušnými materiálmi, ktoré sú zosúladené pre účel použitia.		
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Doba schnutia závisí od teploty, vetra a relatívnej vlhkosti vzduchu. Na dobre savých podkladoch uschne Sto-Steinpaste v priebehu 3 hodín, na nesavých podkladoch za noc (schnutie je závislé od hrúbky nanášania a spôsobu použitia). Zásadne je potrebné pri nepriaznivých poveternostných podmienkach vykonať vhodné ochranné opatrenia (napríklad ochrana proti dažďu) na ploche fasád, ktoré sa nanášajú alebo ktoré sú čerstvo nanesené.		
Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.		
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Ďalšie pokyny pre spracovanie možno nájsť v technologickom predpise pre spracovanie daného systému.		
Dodávka			
Farebný odtieň	prírodne biely		
Balenie	vedro		
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.		
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe. Vysvetlenie čísla šarže: Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026 Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným		

Technický list

Sto-Steinpaste

náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina Lepidlo

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
silikátové plnivá
glykoéter
voda
zahusťovadlo
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze bronopolu (INN)
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze 1,2-benzisotiazolín-3-one (BIT)

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, 5-chlór-2-metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Steinpaste

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk