

Technický list

StoAdditiv QS

Vodou riediteľný urýchľovač schnutia
zabezpečujúci skorú odolnosť voči dažďu



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na flexibilné použitie v prípade veľkých rozdielov medzi dennou a nočnou teplotou
- Používať len vo fasádnych farbách StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200

Vlastnosti

- bez obsahu rozpúšťadiel
- urýchľuje schnutie fasádnych farieb Sto počas chladných vlhkých ročných období

Formát

- množstvo: 0,45 l

Podklad

Požiadavky

Dodržiavať údaje uvedené pre fasádne farby.

Príprava

Dodržiavať údaje uvedené pre fasádne farby.

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +1 °C
maximálna teplota: +20 °C

Príprava materiálu

Pokyny:
- Zápach amoniaku! Zabezpečiť dostatočné vetranie.
- Nosiť ochranné okuliare.
- StoAdditiv QS nemiešať ručne, ale ručným miešadlom.
- Poznačiť si dátum zmiešania. Zmes fasádnej farby a StoAdditiv QS spracovať v priebehu 6 týždňov.

Používať len vo fasádnych farbách:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan

Technický list

StoAdditiv QS

- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

Dodržiavať nasledovné dávkovanie:

- veľkosť nádoby 5 l = 150 ml, 1/3 fľaše StoAdditiv QS
- veľkosť nádoby 10 l = 300 ml, 2/3 fľaše StoAdditiv QS
- veľkosť nádoby 15 l = 450 ml, 1 fľaša StoAdditiv QS
- veľkosť nádoby 25 kg = 450 ml, 1 fľaša StoAdditiv QS

Príprava materiálu:

1. Dbáť na to, aby bolo veko StoAdditiv QS pevne uzavreté.
2. StoAdditiv QS dôkladne pretrepať.
3. StoAdditiv QS pridať do fasádnej farby Sto.
4. StoAdditiv QS ihneď premiešať ručným miešadlom.
5. Pokračovať v miešaní minimálne 1 minútu, kým nevznikne homogénna zmes.
6. Do zmesi vmiešať vodu až po dosiahnutie želanej viskozity pri spracovaní.

Zabrániť rozdielom medzi farebnými odtieňmi: Materiál spracovať buď na celej ploche so StoAdditiv QS alebo na celej ploche bez StoAdditiv QS.

Čistenie náradia	Všetko náradie po použití očistiť vodou.
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Fasádne farby so StoAdditiv QS sú 6 hodín po spracovaní odolné voči nočnému mrazu do -5 °C.
Dodávka	
Farebný odtieň	žltkastý
Skladovanie	
Podmienky skladovania	Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedeného na obale. vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň príklad: 6450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2026
Označenie	
Produktová skupina	Urýchľovač schnutia na báze vody

Technický list

StoAdditiv QS

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk