


Technický list

StoAdditiv WE

Urýchľovač schnutia na báze vody



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - voliteľne: ako dodatočná prídavná látka do vrchných omietok Stolit® a StoSilco® K/R/MP, StoSilco blue K/MP, Sto-Ispolit K a Sto-Silkolit K
 - na flexibilné použitie na stavbe predovšetkým v prechodných obdobiach s veľkým rozdielom medzi dennými a nočnými teplotami
 - nevhodné na použitie s inými produktami Sto (napr. s fasádnymi farbami Sto) a rovnako ani s QS produktami

- Vlastnosti**
- podporuje schnutie pri teplotách $\geq +7^{\circ}\text{C}$
 - použiteľné v rozsahu teplôt od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+15^{\circ}\text{C}$
 - bez obsahu rozpúšťadiel

- Formát**
- fľaša: 500 ml (od r. 2020)
 - fľaša: 250 ml (dodáva sa iba do cca. Q1 / 2020)

- Zvláštnosti/upozornenia**
- Prídavnú látku primiešajte bezprostredne pred spracovaním vrchnej omietky.
 - Po pridaní prídavnej látky vrchnú omietku včas spracujte.

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky.

Príprava Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky.

Technický list

StoAdditiv WE

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a teplota vzduchu: +5 °C, až do max. relatívnej vlhkosti vzduchu 85 % najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +15 °C
---------------------	--

Príprava materiálu

POZOR!
- Produkt sa dostane do očí alebo na pokožku.
- Následky: podráždenie pokožky, poranenie očí
1. Zabráňte vniknutiu do očí a kontaktu s pokožkou.
2. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Údaje o množstvách:
- 500 ml StoAdditiv WE na 25 kg vrchnej omietky

Bezprostredne pred spracovaním: Na 25 kg vrchnej omietky pridajte StoAdditiv WE a homogénne rozmiešajte.

Upozornenie: Pri pridaní nadmerného množstva a/alebo príliš vysokej teploty materiálu môže dôjsť ku okamžitému zhutnutiu materiálu v nádobe.

Upozornenie: V prípade farebných vyhotovení povrchov môže byť viskozita už nižšia. V tom prípade nepridávajte buď žiadnu prísadu alebo iba menšie množstvo prísady. Dbajte na to, aby ste do všetkých nádob pridali rovnaké množstvo prísady.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	Aditívum pre Stolit [®] , StoSilco [®] , Sto-Ispolit a Sto-Silkolit	500	ml/25 kg
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Skladba povrchovej vrstvy	Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky.
---------------------------	--

Aplikácia

pokyny:
- Aplikácia vrchnej omietky je popísaná v technickom liste.
- Po pridaní prídavnej látky vrchnú omietku včas spracujte.

Dôležité v prípade farebných vrchných omietok:
- Do každej nádoby pridať rovnaké množstvo aditíva a homogénne ho rozmiešať. V opačnom prípade môžu na ploche vzniknúť viditeľné rozdiely medzi farebnými odtieňmi a štruktúrami.
- Spracovať buď celú plochu s aditívom alebo celú plochu bez aditíva.

Technický list

StoAdditiv WE

**Schnutie, tvrdnutie, čas
prepracovania**

Doba schnutia produktov na báze vody veľmi závisí od teploty, prúdenia vzduchu a vlhkosti vzduchu.

Keďže tieto faktory nie je možné presne odhadnúť, nedá sa presne ani popísať vplyv urýchľovača.

Zásadne je potrebné pri nepriaznivých poveternostných podmienkach vykonať vhodné ochranné opatrenia (napríklad ochrana proti dažďu) na ploche fasád, ktoré sa nanášajú alebo ktoré sú čerstvo nanesené.

Ďalšie údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Dodávka**Balenie**

PE fľaša: 500 ml
kartón: 24 fliaš po 500 ml

Skladovanie**Podmienky skladovania**

Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. To je možné odčítať podľa prvých troch čísiel šarže uvedenej na nádobe.

Vysvetlenie čísla šarže ohľadom doby skladovania, číslo 1 = koncové číslo roka, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň, príklad: 1 23 0012345 - doba skladovania do konca 23. kalendárneho týždňa r. 2021

Označenie**Produktová skupina**

Aditívum

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí

Technický list

StoAdditiv WE

hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk