

Technický list

StoAdditiv pH

Neutralizačné aditívum pre vrchné omietky s QS technológiou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - voliteľne: ako dodatočné aditívum do vrchných omietok s QuickSet Technology

- Vlastnosti**
- klesne hodnota pH podkladu a vrchnej omietky s QS technológiou
 - minimalizuje rušivé alkalické efekty z podkladu
 - vylepšuje skorú odolnosť voči dažďu vrchných omietok s QS technológiou na minerálnych podkladových omietkach
 - vylepšuje skorú odolnosť voči dažďu vrchných omietok s QS technológiou na minerálnom podklade StoArmat Classic HD

- Formát**
- vrecko: cca. 160 ml

- Zvláštnosti/upozornenia**
- Aditívum primiešať bezprostredne pred spracovaním vrchnej omietky QuickSet.
 - Vrchnú omietku s QS technológiou po pridaní aditíva včas spracovať.

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

- Požiadavky**
- Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky s QS technológiou.

- Príprava**
- pokyny:
- StoAdditiv pH neutralizuje nové minerálne podklady.
 - Žiadny vplyv na nasiakavosť a pevnosť podkladu.
- Odporúčanie:
1. Na minerálnu podkladovú omietku aplikujte podkladový náter, aby ste dosiahli

Technický list

StoAdditiv pH

optimálny výsledok pri spracovaní a na povrchu.

Spracovanie

Teplota spracovania Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky s QS technológiou.

Príprava materiálu

POZOR!

- Produkt sa dostane do očí alebo na pokožku.
- Následky: podráždenie pokožky, poranenie očí
- 1. Zabráňte vniknutiu do očí a kontaktu s pokožkou.
- 2. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Údaje o množstvách:

- Vrečko StoAdditiv pH: cca. 160 ml na 25 kg vrchnej omietky s QS technológiou
- Nádoba s vrchnou omietkou s QS technológiou: 25 kg

1. Vrečko roztrhnúť na určenom mieste s perforáciou.
 2. Bezprostredne pred spracovaním: Na 25 kg vrchnej omietky s QS technológiou pridať vrečko StoAdditiv pH a homogénne rozmiešať.
- Upozornenie: Pri pridaní nadmerného množstva a/alebo príliš vysokej teploty materiálu môže dôjsť ku okamžitému zhutnutiu materiálu v nádobe.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

Aditívum pre Stolit[®] QS, StoSilco[®] QS

160

ml/25 kg

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky s QS technológiou.

Aplikácia

pokyny:

- Aplikácia vrchnej omietky s QS technológiou je popísaná v technickom liste.
- Vrchnú omietku s QS technológiou po pridaní aditíva včas spracovať.

Dôležité v prípade farebných vrchných omietok s QS technológiou:

- Do každej nádoby pridať rovnaké množstvo aditíva a homogénne ho rozmiešať.
- V opačnom prípade môžu na ploche vzniknúť viditeľné rozdiely medzi farebnými odtieňmi a štruktúrami.
- Spracovať buď celú plochu s aditívom alebo celú plochu bez aditíva.

Doba spracovania zmesi vrchnej omietky s QS technológiou a StoAdditiv pH:
 teplota okolia: +1 °C až +10 °C, doby spracovania: max. 4 hodiny
 teplota okolia: +10 °C až +15 °C, doby spracovania: max. 2 hodiny

Technický list

StoAdditiv pH

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Údaje sú popísané v technickom liste používanej vrchnej omietky s QS technológiou.
---	--

Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.
-------------------------	-------------------------------------

Dodávka

Balenie	vrecko: cca. 160 ml
----------------	---------------------

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.
------------------------------	--

Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. To je možné odčítať podľa prvých troch čísiel šarže uvedenej na nádobe. Vysvetlenie čísla šarže ohľadom doby skladovania, číslo 1 = koncové číslo roka, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň, príklad: 9 23 0012345 - doba skladovania do konca 23. kalendárneho týždňa r. 2019
-------------------------	--

Označenie

Produktová skupina	Aditívum
---------------------------	----------

Bezpečnosť	Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!
-------------------	---

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42

Technický list

StoAdditiv pH

Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk