


Technický list

StoAqua Ventilack Satin

Vodou riediteľná farba na ochranu dreva na hybridnej báze pre vonkajšie prostredie, odolná voči zlepeniu, hodvábné lesklá



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - ako ochranná farba na drevo

- Vlastnosti**
- ventilujúci
 - dobré krytie hrán
 - veľmi dobre sa orezáva
 - vysoká elasticita
 - chráni pred vlhkosťou
 - veľmi vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
 - zachováva štruktúru
 - odolnosť proti zlepeniu
 - s kapslami obsahujúcimi konzervačný film (uvoľňujúci sa postupne v priebehu niekoľkých rokov) pre zabránenie a spomalenie rastu rias a húb

- Vzhľad**
- hodvábné lesklý podľa EN 13300

- Zvláštnosti/upozornenia**
- odolnosť farieb v prípade farebných odtieňov podľa vestníka BFS č. 26
 - trieda: A, skupina 1-3

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť		1,30 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty, antiadhézných substancií a vopred odborne ošetrený.
- Vlhkosť dreva by nemala pri listnatých drevách prekročiť 12 % a pri ihličnatých drevách 15 %.

Technický list

StoAqua Ventilack Satin

Drevo v exteriéri:

Nové, obmedzene rozmerovo stále drevo obrúsiť. Vytvorte systém povrchových úprav podľa návodu BSF č.18, s podkladovým náterom StoPrim Protect WN, potom trikrát nalakujte so StoAqua Ventilack alebo StoVentilack AF.

Upozornenie: Okná sú podľa regulačného mechanizmu súčasťou vonkajšieho plášťa a natrú sa zo všetkých strán ako obrobok.

Nové drevo môže pri vodouriediteľných lakoch uvoľňovať lignín (sfarbenie: obsahových látok dreva/žltkasté až hnedé). Odporúčame dva nátery so StoAqua Allgrund.

Očistite staré nátery, odstráňte voľné časti, zosivené drevo vybrúste až na zdravé drevo. Naneste základný náter so StoPrim Protect WN, následne trikrát nalakujte so StoAqua Ventilack, StoVentilack AF alebo StoThixlasur AF.

Odstraňovanie/opätovné ošetrovanie farebných vrstiev ako brúsenie, odpaľovanie atď. môže spôsobiť nebezpečný prach a/alebo výpary. Práce vykonávať v dobre vetraných oblastiach alebo zabezpečiť krížové vetranie. V prípade potreby sa chrániť primeranou ochranou dýchania.

Príprava

Skontrolovať únosnosť existujúcich podkladov. Odstrániť neúnosné vrstvy.

Staré vrstvy:

Únosné nátery lazúry alebo farby očistiť a dôkladne vybrúsiť. Zašednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až po únosný poklad.

Tropické dreviny prebrúsiť mosadznou kefou, umyť so StoFluid AF a nechať dobre vysušiť.

Neošetrené drevo nesmie byť vystavené poveternostným vplyvom dlhšie ako 1 týždeň.

Spracovanie

Teplota spracovania

najnižšia teplota spracovania a teplota podkladu: +5 °C
najvyššia teplota pri spracovaní a teplota podkladu: +35 °C

Príprava materiálu

Produkt je pripravený na spracovanie, pred použitím dôkladne premiešať. Na riedenie používať vodu.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

na jeden náter

0,13 - 0,20 l/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Technický list

StoAqua Ventilack Satin

Skladba povrchovej vrstvy	hubami napadnuté, surové drevo: naneste StoPrim Protect WN 1-krát naniest' 3 krát StoAqua Ventilack Satin staré, zvetrané drevo so zvyškami farby: naneste StoPrim Protect WN 1-krát naniest' 3 krát StoAqua Ventilack Satin Na silne exponované plochy sa odporúčajú 3 nátery. Pre izoláciu materiálov obsiahnutých v dreve aplikujte 1 - 2 krát StoAqua Allgrund.
Aplikácia	natieranie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu) Výrobok sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním. Prvý náter by sa mal vykonať štetcom (náradím na akrylátové nátery). striekanie airless: viskozita: nezriedené tryska: 0,008" - 0,010" tlak: cca 150 – 180 bar nástrek Finecoat: viskozita: cca. 5 - 10 % nezriedené tryska: stredná veľkosť trysky tlak: max. vysokotlakový vzduchový nástrek: viskozita: cca. 5 - 10 % nezriedené tryska: 2,0 mm tlak: cca. 2,0 bar Odporúčané hodnoty pre striekanie sa vzťahujú na teplotu materiálu cca. +20 °C a na relatívnu vlhkosť vzduchu cca. 65 %.
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prachovo suchý po 1 hodine, nelepivý po 2 hodinách, ďalší náter možný po 4 hodinách. Doba schnutia sa predlžuje pri nižších teplotách a/ alebo vyššej vlhkosti vzduchu.
Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	likvidácia: Vyzretý alebo zaschnutý materiál možno pri dodržaní miestnych úradných predpisov zlikvidovať spolu s normálnym domovým odpadom. Starý nevytvrdnutý materiál zmiešať s cementom, nechať vytvrdnúť a vyhodiť.

Technický list

StoAqua Ventilack Satin

upozornenie:

V prípade bielych a svetlých farebných odtieňov môže kvôli nedostatočnému vplyvu svetla (UV žiarenia), tepla a chemickým vplyvom (napr. výparom amoniaku z čistiacich prostriedkov, lepidiel, náterov alebo utesňujúcich prostriedkov) dochádzať k zožltnutiu lakovaných povrchov. Toto zožltnutie je typické pre materiál a nepredstavuje chybu výrobu. Zavedením svetla sa zožltnuté plochy opäť zosvetlia.

Pokyny:

Okná a vchodové dvere vrátane ich vnútorných strán je treba považovať za exteriérový konštrukčný prvok. Sú to časti stavby, ktoré je nutné na základe ich malej plochy natrieť náterom zo všetkých strán.

Pri mechanickom zaťažení povrchu povrchovej úpravy môže pri tmavých intenzívnych farebných odtieňoch dôjsť k oderu pigmentu. Tým sa však neovplyvní kvalita ani funkčnosť výrobku. Zodpovedá to technickému stavu a nie je dôvodom na reklamáciu.

Dodávka

Farebný odtieň biely, tónovaný

Balenie nádoba

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026
Po otvorení okamžite spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina Ochranná farba na drevo

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
Polymérna disperzia
alkydová živica
oxid titaničitý

Technický list

StoAqua Ventilack Satin

silikátové plniva
voda
glykoly
alkoholy
zahusťovadlo
aditívum na povrchy
odpeňovač
pomocné prostriedky pre vytvorenie filmu
dispergačný prostriedok
Prostriedok na ochranu pri skladovaní na báze BIT
ochranný prostriedok povrchovej úpravy na báze IPBC / OIT

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón[ES247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón[ES220-239-6](3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami.

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoAqua Ventilack Satin

Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk