

Technický list

StoBrick 100-999

Keramické klinkerové pásiky



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- ako fasádny obklad
- na kontaktné zatepl'ovacie systémy, predsadené prevetrávané fasádne systémy a masívne podklady

Vlastnosti

- odolný voči mrazu podľa EN ISO 10545-12
- výroba podľa DIN EN 14411
- maximum v prípade polomeru pórov: $> 0,2 \mu\text{m}$
- objem pórov: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- nasiakavosť: $< 6 \%$

Formát

- pásik:
dĺžka x výška x hrúbka, údaj v mm:
240 x 71 x 11, cca 48 ks/m²
240 x 71 x 14, cca 48 ks/m²
240 x 52 x 14, cca 64 ks/m²
400 x 35 x 14, cca 52 ks/m²
440 x 52 x 14, cca 35 ks/m²
490 x 40 x 14, cca 38 ks/m²
- rohový pásik (WR):
dĺžka / šírka x výška x hrúbka, údaj v mm:
75 / 52 x 71 x 11, cca 13 ks/m
240 / 115 x 71 x 11, cca 13 ks/m²
240 / 115 x 71 x 14, cca 13 ks/m²
240 / 115 x 52 x 14, cca 17 ks/m
240 / 115 x 40 x 14, cca 21 ks/m
240 / 115 x 35 x 14, cca 24 ks/m
- roh nadpražia (SW):
dĺžka x šírka / výška x hrúbka, údaj v mm:
240 X 115 / 71 X 11, cca 20 ks/m
240 X 115 / 71 X 14, cca 20 ks/m
240 X 115 / 52 X 14, cca 23 ks/m
240 X 115 / 40 X 14, cca 24 ks/m
- ďalšie formáty na požiadanie

Technický list

StoBrick 100-999

Vzhľad	• povrch: celulózoivo hladký, mikroskopicky drsný, plochý, drsný, reliéfny, nerovný, piesčitý s roztavením, vertikálna štruktúra • hrana: rovnomerná, mierne zaoblená, bez hrotov • stupeň lesku: matný, hodvábné matný
--------	---

Zvláštnosti/upozornenia	• formáty podľa farebného odtieňa: viď plánovaciu príručku
-------------------------	--

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/Jednotka	Pokyny
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky	- Pevný, suchý, čistý, nosný - Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov - Nepoužívajte ľahčenú podkladovú omietku. - Podiel lepenej plochy na izolačných doskách: min. 60 % - Kotvenie kontaktného zatepľovacieho systému: cez sieťovinu
------------	---

Spracovanie

Aplikácia	Pokyny: šírka škáry: 10-12 mm lepenie: - lepiaca malta: StoColl KM - škárovacia hmota: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E - produkt pokladať metódou Floating-Buttering
-----------	--

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Minimalizácia odchýlok v rámci šarže: - Celé množstvo potrebné pre stavebný projekt objednať naraz. Dosiahnutie rozmanitosti rôznych farieb: - Pri pokládke klinkeru a tehál dbajte na riadne premiešanie.
-------------------------------------	--

Technický list

StoBrick 100-999

- Odporúčanie: Navzájom zmiešajte klinker a tehly z 5 paliet. Aj jednotfarebné druhy treba premiešať.

Hlavové pásiky je nutné odrezať na mieste stavby z celých klinkerových pásikov.

Dodržujte údaje uvedené v schválení:

- Dodržujte schválenia príslušnej krajiny a medzinárodné schválenia.

Zohľadnite ďalšie informácie:

- viď prehľady sortimentu

- viď smernicu o spracovaní

Dodávka

Farebný odtieň	monochromatická viď sortiment
-----------------------	----------------------------------

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu.
------------------------------	--------------------

Doba skladovania	Uzatvorené neobmedzene skladovateľné.
-------------------------	---------------------------------------

Označenie

Bezpečnosť	V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.
-------------------	---

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoBrick 100-999

KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF





L1 L2 B S			
Nennwert: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe AI ₁ Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	Wasseraufnahme Gruppe AII ₁ Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%
Formen und Maße		Toleranzwert	Toleranzwert
Länge und Breite		± 1 % / 2 mm	± 1 % / 2 mm
Dicke		± 10 %	± 10 %
Länge 1 Länge 2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 70,11-71,89 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Diagonale D1 Diagonale D2		± 1,25 mm ± 0,68 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,58 mm	

obr.: rohový kus StoBrick NF 12 mm

Technický list

StoBrick 100-999

KLINKERRIEMCHEN WINKEL DF

L1 L2 B S Nennwert: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe AI₁ Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	Wasseraufnahme Gruppe AII₁ Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%
Formen und Maße		Toleranzwert	Toleranzwert
Länge und Breite 		± 1 % / 2 mm	± 1,25 % / 2 mm
Dicke		± 10 %	± 10 %
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 51,35-52,65 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,26 mm	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Diagonale D1 Diagonale D2		± 1,23 mm ± 0,63 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,58 mm	

obr.: rohový kus StoBrick DF 12 mm

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk