


## Technický list

# StoCalce Fondo

Ekologická minerálna dekoračná stierková hmota na vápenej báze



### Charakteristika

#### Aplikácia

- interiér
- na vytvorenie rovných plôch slúžiacich ako podklad pre StoCalce Marmorino a StoCalce Veneziano
- ako konečná povrchová úprava hladená plst'ou
- ako podklad pre StoLook Lasura a StoSil Patina
- nevhodné do vlhkého prostredia

#### Vlastnosti

- minerálna
- veľmi dobrý manažment vlhkosti
- difúzna otvorenosť
- vysoká paropriepustnosť
- prispieva k optimalizácii klímy v obytnom priestore
- možnosť spracovania rôznymi technikami
- veľká rozmanitosť stvárnenia
- vyrovnávajúca podklad
- testovaná na zdravotnú neškodnosť
- bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- s nízkym obsahom emisií
- test TÜV SÜD na obsahujúce látky a emisie relevantné z hľadiska zdravia, pravidelná kontrola produktu a monitorovanie procesov, kontrola používaných materiálov ([www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte](http://www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte))
- bez častíc spôsobujúcich fogging-efekt
- bez použitia konzervačných látok

#### Vzhľad

- matný
- s čiernym mramorovým jadrom

### Podklad

#### Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetvy ani separačné prostriedky.

#### Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ň vzťahujú.

## Technický list

# StoCalce Fondo

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne nasiakavé podklady:  
Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.  
StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody.

Slabo nasiakavé podklady:  
Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:  
Izolujte so StoPrep Isol Q.  
StoPrep Isol Q je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť. Materiál pred spracovaním dobre premiešať. Produkt obsahuje kationové spojivo a nesmie sa miešať s inými produktmi!

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:  
Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:  
Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie príľnavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

### Spracovanie

**Teplota spracovania** najnižšia teplota spracovania a teplota podkladu: +5 °C

**Príprava materiálu** pripravené na spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden pracovný krok	0,8 - 1,0	kg/m <sup>2</sup>
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

## Technický list

# StoCalce Fondo

<b>Skladba povrchovej vrstvy</b>	<p>podkladový náter: Podľa typu a stavu podkladu.</p> <p>medzivrstva: Naniesť rovnomerne StoPrep In.</p> <p>podkladová stierka a konečná povrchová úprava: StoCalce Fondo</p> <p>Použitím rôznych techník spracovania je možné dosiahnuť rôzne povrchy. Možno požiadať o návrhy techník spracovania a príslušné podrobné návody na spracovanie.</p> <p>Ďalšie povrchové úpravy je možné realizovať so StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax a StoSil Patina</p>
<b>Aplikácia</b>	ručne
<b>Čistenie náradia</b>	Po použití okamžite vyčistiť vodou.
<b>Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné</b>	<p>Zaschnutý materiál nemiešať s materiálom, ktorý sa má ešte spracovať. Počas pracovných prestávok prekryť povrch materiálu fóliou.</p> <p>Použitie na plochách vystavených účinkom vody: - trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).</p>
<b>Dodávka</b>	
<b>Farebný odtieň</b>	prírodne biely, tónovateľná podľa StoColor System Intenzívne farebné odtiene môžu na ploche viesť k prirodzenej obláčikovosti.
<b>Tónovateľný</b>	Používať len tónovacie pasty odolné voči zásadám (napr. StoTint Aqua).
<b>Balenie</b>	vedro
<b>Skladovanie</b>	
<b>Podmienky skladovania</b>	Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
<b>Doba skladovania</b>	<p>Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.</p> <p>Vysvetlenie čísla šarže: Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň</p>

## Technický list

---

# StoCalce Fondo

Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

### Certifikáty / schválenia

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-2	StoCalce Fondo (nízky objem emisií, odskúšaný vzhľadom na škodlivé látky a kontrolovaná výroba) Zhodnotenie emisných vlastností
--	--

### Označenie

#### Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov! Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávať mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

### Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.  
Pribylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75

# Technický list

---

## **StoCalce Fondo**

info.sk@sto.com  
www.sto.sk