


Technický list

StoCleyer W

Fasádny obklad so vzhľadom dreva,
optimalizovaný pre tepelnoizolačné systémy



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- nevhodné pre horizontálne alebo šikmé plochy vystavené poveternostným vplyvom
- Fasádne panely so vzhľadom dreva
- na minerálne a organické podklady

Vlastnosti

- odolný voči nárazom a úderom
- bezcementová
- dobré vlastnosti spracovania

Formát

- 200 x 16 cm, hrúbka cca. 2 mm
- 25 ks/krabica

Vzhľad

- autentický vzhľad dreva
- farebné stvárnenie nanesením príslušného lazúrového náteru

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Permeabilita vody v kvapalnej fáze w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nízke
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	300 - 500	V2 stredné

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku .

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť tuky ani prach. Na stavbe skontrolovať, či je pripevnenie vhodné pre príslušný podklad. Vlhkosť alebo nie úplne vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie v ďalších povrchových úpravách. Pri použití na minerálnych podkladoch je možné natrieť podklad podkladovým náterom Sto-Putzgrund. Ak sa produkt využíva pri drevostavbách, je potrebné vykonať stavebno-fyzikálne posúdenie.

Technický list

StoCleyer W

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	StoCleyer W	1 m ² /m ²

Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

lepenie:
StoColl Mineral HP

Na minerálnych podkladoch sa môžu použiť tieto produkty:
Sto-Armierungsputz, StoArmat Classic plus F, StoPrefa Armat

dvojnásobný koncový náter:
StoAqua Top Satin, StoColor Dryonic[®], StoColor Silco, StoColor X-Black

Aplikácia

Náradie:
zubové hladidlo Sto-Zahntraufel 6 mm (6 x 6), alternatívne zubové hladidlo (6 x 4 x 6)

Nalepiť fasádne panely priamo na armovacu stierku.

Zabezpečte, aby boli splnené požiadavky na podklad.
- Osobitnú pozornosť venujte suchosti a rovnomernosti.
- Žiadne vyrovnávanie rovnomernosti prostredníctvom lepiaceho lôžka, v prípade potreby doplňte stierku, dodržiavajte doby schnutia.
- Čakacia doba medzi jednotlivými pracovnými krokmi je 36 hodín.
- Povrchy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, v prípade potreby ich zatienite. Zatienenie udržiavajte až do úplného vyschnutia.

Fasádne panely ukladať zhora nadol.

Naneste lepiacu maltu zubovým spôsobom. Lepiacu maltu nanášajte na podklad predpísanou zubovým hladidlom v pozdĺžnom smere panelov.
Zabráňte vytváraniu kože na povrchu.
Natiahnuté lepidlo odstráňte. Z plôch, kde sa obklad zatiaľ nekladie alebo sa klásť ani nebude, je potrebné odstrániť prebytočné lepidlo.

Fasádne panely ukladať so škárou cca. 5 - 10 mm.
Panely zatlačte miernym posuvným pohybom po celej ploche do čerstvo naneseného lepiaceho lôžka a pritlačte k susednému panelu. Panely pritlačte gumeným valcom tak, aby z bokov na stykoch vytiekla nadbytočná lepiaca malta. Pracujte tak, aby nevznikali vynechané alebo duté miesta.

Technický list

StoCleyer W

Prebytočné lepidlo nechajte krátko zatuhnúť a odstráňte ho špachtľou. Zvyšky utrite vlhkou hubkou.

Náter naneste najskôr po 36 hodinách. Postupujte podľa návodu na použitie/karty technických údajov vybraného náteru. Dodržujte doby schnutia.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

likvidácia: kód odpadu 17 09 04

Dodávka

Farebný odtieň

biely/prírodný

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladovať v suchu. Pred spracovaním skladujte pri vyššej teplote ako +15 °C.

Označenie

Produktová skupina

Fasádne panely

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42

Technický list

StoCleyer W

Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk