

Technický list

StoColl Fix

Fixačná pomôcka a lepiaca hmota



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér a interiér
- na lepenie montážnych prvkov StoFix
- na lepenie parapetov na druhej úrovni tesnenia
- na lepenie plechových krytín na fasádne prvky StoDeco
- ako fixačná pomôcka, napr. pri používaní Sto-Turbofix Mini

Vlastnosti

- jednozložkový
- veľmi vysoká počiatočná priľnavosť
- vysoká lepiivosť

Formát

- kartuša: 290 ml
- vrečko valcového tvaru: 600 ml

Zvláštnosti/upozornenia

- príslušenstvo pozri systémové náradie ETICS

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť		1,48 g/cm ³	
Teplotná odolnosť		-40 - 90 °C	
Tvrdosť Shore A		50	po 21 dňoch skladovania

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, čistý a bez výkvetov, separačných prostriedkov, mazív a prachu.
V prípade kritických podkladov je nutné skontrolovať ich vhodnosť.
Vytvoriť skúšobnú plochu.

Príprava

Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav.
Odstrániť neúnosné vrstvy.

Technický list

StoColl Fix

Spracovanie

Teplota spracovania teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +5 °C
maximálna teplota: +40 °C

Doba spracovateľnosti pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %: cca. 5 minút

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca
		4,00 - 8,00 m ² /kus

Spotreba závisí od podkladu.

Aplikácia nanáša sa pomocou kartuše, s vhodnou vytlačacou pištoľou

lepenie montážnych prvkov StoFix:

1. Vhodným frézovacím nástrojom vyfrézujte do izolačnej dosky priehlbínu pre vkladanie montážneho prvku. Odstráňte prach vzniknutý pri frézovaní.
2. Do vyfrézovanej oblasti naniesť StoColl Fix a vyhladiť špachtľou.
3. Aj na zadnú stranu montážneho prvku naneste StoColl Fix.
4. Poskytnite potvrdenie o stavebno-fyzikálnej vhodnosti.

Oblasť použitia v spojení so Sto-Turbofix Mini:

Upozornenie: Pištoľou naneste lepiacu penu na dosku. Vid' technický list Sto-Turbofix Mini.

1. Vložiť kartušu StoColl Fix do pištole na kartuše a naniesť na izolačnú dosku body o veľkosti vlašského orecha.

počet lepiacich bodov na izolačnej doske:

- izolačné dosky s konštrukciou pero-drážka: min. 1 lepiaci bod v neupevnenom rohu dosky.
 - izolačné dosky na rohoch budov alebo na stĺpoch: min. 2 lepiace body.
 - izolačné dosky s tupými hranami: min. 4 lepiace body.
2. Izolačnú dosku s naneseným Sto-Turbofix ihneď miernym tlakom pritlačiť na stenu.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť so Sto-Ultra Cleaner.

Dodávka

Farebný odtieň biely

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania 15 mesiacov po dátume výroby v uzavretom pôvodnom obale.
Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedeného na obale.

Technický list

StoColl Fix

vysvetlivka k č. šarže:

číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň

príklad: 6450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2026

Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208

Obsahuje N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín, trimetoxylvynylsilán. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH211

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com

Technický list

StoColl Fix

www.sto.sk