


Technický list

StoColl Tap

Lepidlo na vlies na disperzno-silikátovej báze



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- pre vliesy zo sklených a celulóзовých vliesov, napr. vliesov StoTap a pre hrubé celulóзовé tapety StoEuro Trend a tiež StoEuro Vlies
- na steny a plochy stropov

Vlastnosti

- testovaná na zdravotnú neškodnosť
- optimálne vhodné pre hladké vliesy
- bráni kvapkaniu
- dobrá lepivosť za mokra pri práci na strope (práci nad hlavou)
- veľmi dobré a rovnomerné rozloženie materiálu
- vhodné pre bezvzduchové prístroje a tapetovacie prístroje
- jednoduché posúvanie pásu tapety vo vlhkej vrstve lepidla
- s nízkym obsahom emisií
- bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- TÜV SÜD - testovanie na látky a emisie relevantné z hľadiska zdravia, pravidelná kontrola produktu a monitorovanie procesov, kontrola používaných materiálov (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez častíc spôsobujúcich fogging-efekt
- vodou riediteľný
- difúzna otvorenosť

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 7783	< 0,03 m	
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	< 3.000	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Technický list

StoColl Tap

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.

Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT. StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Izolujte so StoPrep Isol. StoPrep Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Plochy napadnuté plesňou:

Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie prínavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezaväzujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania

najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

Príprava materiálu

Materiál je pripravený na spracovanie valcom alebo štetcom.

Konzistenciu a množstvo lepidla nastaviť podľa typu vliesu, podkladu a techniky spracovania.

Technický list

StoColl Tap

Ak sa lepidlo nanáša valcom, neriediť ho.

V prípade použitia tapetovacieho zariadenia zriediť lepidlo s cca. 10 % vody.

V prípade použitia bezvzduchového zariadenia naniesť lepidlo v nezriedenom stave alebo ho zriediť s max. 10 % vody.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	v závislosti od typu vliesu a podkladu	0,16	kg/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			
Skladba povrchovej vrstvy	podkladová vrstva (v prípade potreby): Podľa typu a stavu podkladu.		
Aplikácia	natieranie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu), spracovanie pomocou tapetovacieho zariadenia Na stenu rovnomerne naniesť dostatočné množstvo lepidla v šírke 1 – 2 pásov. Vlies zapustiť bez bublín do vlhkej vrstvy lepidla. Lepidlo bude po vyschnutí transparentné. Zvyšky lepidla na povrchu okamžite utrieť čistou vlhkou utierkou. bezvzduchové striekacie zariadenie: dýza: 0,019" – 0,021" tlak: 140 – 160 bar uhol dýzy: cca 50° odporúčanie: Lepidlo prepracovať valcom, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozotretie materiálu. tapetovacie zariadenie: Cez zariadenie pretiahnuť sieťovinu alebo tapetu a zabezpečiť tak rovnomerné naniesenie lepidla.		
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia. Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.		
Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.		

Technický list

StoColl Tap

**Pokyny, odporúčania,
špeciálne, iné**

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:
- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň transparentný

Balenie

Vedrá

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026
Po otvorení okamžite spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Certifikáty / schválenia

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240507-1

StoColl Tap (nízky objem emisií, odskúšaný ohľadom škodlivých látok a kontrolovaná výroba)
Zhodnotenie emisných vlastností

Označenie

Produktová skupina Vliesové lepidlo

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
Polymérna disperzia
anorganické spojivo
silikátové plnivo
voda
alkoholy
zahusťovadlo
regulátory pH
odpeňovač
stabilizátory

Technický list

StoColl Tap

zmáčadlo
prostriedok na ochranu pri skladovaní na báze BIT/ZPT

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 5-chlór-2-metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk