

Technický list

StoCryl BF 200

Podlahová farba, protišmyková



Charakteristika

Aplikácia

- v interiéri a vystavený poveternosti
- ako farebná povrchová úprava na betónový alebo cementový poter a liaty asfalt
- na farebné stvárnenie pochôdzných plôch, napr. podláh pivníc, hobby dielní, balkónových podláh, ako aj pojazdových plôch s malým mechanickým zaťažením, napr. garáže a parkovacie plochy

Vlastnosti

- protišmykový
- povrchová úprava pripravená na spracovanie
- odolná voči oleju a oderu
- odolný voči poveternostným vplyvom

Vzhľad

- jemne drsný + matný povrch

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Lesk	EN 1062-1	matný	G3
Zrnitosť	EN 1062-1	< 300 ľm	S2 stredný
Obsah pevných častíc		67 %(V)	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Požiadavky na podklad:
Podklad musí byť suchý, únosný a zbavený oddeľujúcimi pôsobiacimi, príbuznými alebo odlišnými substanciami.
Je potrebné odstrániť nestabilné vrstvy a koncentrované usadeniny.

Schnutie podľa definície smernice pre opravu 2001-10, avšak v závislosti od kvality betónu. Zvyšková vlhkosť smie byť max. 4 hmotnostné percentá pri kvalitách betónu do C30/37 a max. 3 hmotnostné percentá pri betóne C35/45,

Technický list

StoCryl BF 200

merané CM prístrojom.

Pri liatom asfalte musí byť 75 % prímеси odkrytej.

Teplota podkladu väčšia ako +8 °C a 3 K nad rosným bodom.

Priemerná pevnosť v odtrhu 1,5 N/mm²

Minimálna hodnota pevnosti v odtrhu 1,0 N/mm²

Príprava	Podklad je potrebné pripraviť vhodným mechanickým postupom, ako napríklad brokovaním, frézovaním a následne brokovaním alebo otryskávaním pevným brusivom.
-----------------	--

Spracovanie

Teplota spracovania	minimálna teplota pri spracovaní: +8 °C maximálna teplota pri spracovaní: +30 °C
----------------------------	---

Príprava materiálu	Pripravený na spracovanie, pred spracovaním dôkladne premiešať.
---------------------------	---

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	ako povrchová úprava každej vrstvy	0,45 - 0,50	kg/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Skladba povrchovej vrstvy	1. príprava podkladu 2. podkladový náter StoCryl BF 200 3. škrabaná stierka StoCryl BF 200 a kremenný piesok 4. krycí náter StoCryl BF 200
----------------------------------	---

Aplikácia

pripravený k použitiu

StoCryl BF 200 možno spracovávať valčekovaním alebo natieraním.

1. príprava podkladu

2. podkladový náter

StoCryl BF 200 nanášať zriedený vodou až do 5 %.

spotreba StoCryl BF 200: cca 0,45 – 0,50 kg/m²

3. škrabaná stierka na vyrovnanie drsnosti podkladu

StoCryl BF 200 zmiešať s 0,3 hmotn. dielmi StoQuarz 0,1 – 0,5 mm. Na vyrovnanie drsnosti podkladu naniesť hladidlom, lyžicou alebo špachtľou a ostro stiahnuť cez výčnelky podkladu (nepoužívať ako hrubovrstvú stierku – riziko

Technický list

StoCryl BF 200

vytvárania trhlín).

4. Naniesť krycí náter s nezriedeným StoCryl BF 200.

spotreba StoCryl BF 200: cca 0,45 – 0,50 kg/m²

upozornenie:

StoCryl BF 200 spracovávať iba pri suchom počasí a pri teplotách od +8 °C do +30 °C. Nespracovávať pri intenzívnom priamom slnečnom žiarení.

odporúčanie:

v exteriéri: uzatvárací náter StoPur DL 520 v interiéri: uzatvárací náter StoPur WV transparentný

StoPur WV transparentný nepoužívať ako uzatvárací náter v exteriéri alebo na pojazdných plochách.

Nanášanie rozmiešaného materiálu sa vykonáva do kríža pomocou valca s krátkym vlasom.

spotreba StoPur DL 520: cca 0,1 – 0,2 kg/m²

spotreba StoPur WV transparentný: cca 0,10 – 0,15 kg/m²

Dodržiavať prosím ďalšie pokyny v príslušnom technickom liste.

technologické prestávky medzi vrstvami:

StoCryl BF 200 so StoCryl BF 200 po 12 h

StoCryl BF 200 so StoPur WV transparentný po 24 h

StoCryl BF 200 so StoPur DL 520 po 36 h

Čistenie náradia

Všetky pracovné nástroje ihneď po použití vyčistiť vodou
Použitie domáceho umývacieho prostriedku uľahčí čistenie
Štetec alebo valec počas pracovných prestávok ponoriť do farby

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pre všeobecné pokyny pre spracovanie pozri www.stocretec.de (produkty) ako aj v prílohe aktuálnej príručky "Technických listov"

Dodávka

Farebný odtieň

tónovateľný podľa StoColor System, farebná vzorkovnica RAL

Balenie

vedro

Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
03677-002	StoCryl BF 200	16 kg vedro

Technický list

StoCryl BF 200

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom, nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
Doba skladovania	V originálnom obale do ... (pozri obal).

Označenie

Produktová skupina	Podlahová farba
---------------------------	-----------------

Bezpečnosť	Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenie ES.
-------------------	--

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
 Pribylinská 2
 SK - 83104 Bratislava
 Telefón: +421 244648142