


Technický list

StoCryl BF 750

Uzatvárací náter, jednozložkový, transparentný, s nízkym obsahom emisií



Charakteristika

Aplikácia

- v interiéri a vystavený poveternosti
- ako transparentný uzatvárací náter na StoCryl BF 700 a StoCryl BF 700 Metallic
- pre pochôdzne plochy s nízkym až stredne intenzívnym mechanickým zaťažením
- pre spoločenské miestnosti
- pre pivnice a dielne domácich majstrov
- pre schodiská
- pre predajne a výstavné priestory
- pre balkóny

Vlastnosti

- s nízkym obsahom emisií, spĺňa požiadavky AgBB na emisie VOC
- PU hybrid
- jednozložkový
- uzatvárací náter pripravený na spracovanie
- dobrá mechanická a chemická odolnosť
- odolný proti oderu
- dobre sa čistí
- odolný voči poveternostným vplyvom

Vzhľad

- stredný lesk (G2) podľa EN 1062-1

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Obsah pevných častíc	DIN 53217	35 %(V)	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Technický list

StoCryl BF 750

Požiadavky

Všeobecne:

- suchý
- neobsahuje oddeľujúco pôsobiace látky
- nosný

Existujúce povrchové úpravy:

- kompatibilita: charakteristická hodnota pre mriežkový rez ≤ 1 podľa ISO 2409

Príprava

Nová povrchová úprava (AY):

- žiadne

Existujúce povrchové úpravy (AY):

- vybrúsenie a čistenie

Spracovanie

Teplota spracovania

minimálna teplota pri spracovaní: +8 °C
maximálna teplota pri spracovaní: +30 °C

Príprava materiálu

Materiál miešať, dokým nebude homogénny.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

ako uzatvárací náter

0,1

l/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

1. varianty podkladového náteru

interiér: StoCryl BF 700

exteriér: StoCryl GL so StoFluid AF

2. povrchová úprava

StoCryl BF 700 alebo StoCryl BF 700 Metallic (voliteľne so Sto Ballotini Ø 180-300 µm alebo StoChips 1 mm)

3. vrchný náter

StoCryl BF 750

Aplikácia

materiál možno spracovávať valčekom alebo natieraním,

1. podkladový náter

interiér:

StoCryl BF 700 Aplikovať zriedené s cca 5 až 10 % vody.

spotreba: cca 150 – 160 ml/m²

Technický list

StoCryl BF 750

exteriér:

StoCryl GL zriediť max. jedným objemovým dielom StoFluid AF. Riedenie a spotreba závisia od nasiakavosti podkladu. Podkladový náter nesmie ostať lesklý.

2. povrchová úprava

StoCryl BF 700 alebo StoCryl BF 700 Metallic (voliteľne so Sto Ballotini Ø 180-300 µm alebo StoChips 1 mm) aplikovať v nezriedenom stave.

spotreba: cca 150 – 160 ml/m²

3. vrchný náter

StoCryl BF 750

spotreba: cca 100 ml/m²

**Schnutie, tvrdnutie, čas
prepracovania**

dosiahnutie odolnosti voči dažďu a vlhkosti:
pri 20 °C: 48 hod

pochôdzne:
pri 20 °C: 24 hod

úplne mechanicky zaťažiteľné:
pri 20°C: po 7 dňoch

Čistenie náradia

ihneď po použití vyčistiť vodou, vyzretý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

**Pokyny, odporúčania,
špeciálne, iné**

Vyhlásenie/-a o parametroch dostanete v Technickom informačnom centre firmy StoCretec.

všeobecné pokyny pre spracovanie na www.stocretec.de (produkty) ako aj v prílohe aktuálnej príručky "Technických listov"

Čistenie a ošetrovanie!

Čistiť čistou vodou alebo roztokom s malou dávkou čistiaceho prostriedku (tenzidy), aby sa neznížila mechanická odolnosť a tvrdosť povrchu výrobku.

Nepoužívať čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel alebo konzervačných prostriedkov.

Vyhnuť sa pravidelnému mokrému čisteniu čistiacími strojmi pomocou bežne používaných čistiacich roztokov. Častým a/alebo koncentrovaným používaním tensidov, voskov alebo leštiacich prostriedkov na hĺbkové čistenie môže dôjsť k oslabeniu tvrdosti povrchu, dôsledkom čoho sa výrazne zníži stabilita povrchu a zvýši sa rýchlosť znečisťovania.

Technický list

StoCryl BF 750

Na povrchy, ktoré sa musia pravidelne čistiť pomocou čistiacich strojov a chemických čistiacich prostriedkov, odporúčame používať dvojzložkové uzatváracie nátery.

špeciálne pokyny:

Nie je určený pre garáže, parkovacie domy alebo podlahové plochy s neustálym zaťažením vysokozdvížným vozíkom alebo podobným prístrojom.

Nie je odolný proti migráciám zmäkčovadla!

Dodávka			
Farebný odtieň	transparentný		
Balenie	vedro		
	Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
	00081-002	StoCryl BF 750	5 l vedro
	00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l vedro
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu, chrániť pred mrazom a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.		
Doba skladovania	V originálnom obale do ... (viď obal).		

Označenie	
Produktová skupina	Uzatvárací náter
Bezpečnosť	Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoCryl BF 750

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk