

Technický list

StoCryl GL

Penetrácia pre podlahovú farbu



Charakteristika

- Aplikácia**
- vystavený poveternosti
 - pre podklady viazané cementom ako betónové plochy alebo potery

- Vlastnosti**
- veľmi dobrá príľnavosť k podkladu
 - dobrá penetračná schopnosť
 - jednoduché spracovanie

- Vzhľad**
- transparentný

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Požiadavky na podklad:
Podklad musí byť suchý, únosný a zbavený oddeľujúcimi pôsobiacimi, príbuznými alebo odlišnými substanciami. Je potrebné odstrániť nestabilné vrstvy a koncentrované usadeniny.

Schnutie podľa definície smernice pre opravu 2001-10, avšak v závislosti od kvality betónu. Vlhkosť smie byť max. 4 CM percent pri kvalitách betónu do C30/37 a max. 3 CM percent v prípade betónu C35/45, namerané meracím prístrojom CM.

Teplota podkladu väčšia ako +8 °C a 3 K nad rosným bodom.

Priemerná prídržnosť 1,5 N/mm²

Minimálna hodnota prídržnosti 1,0 N/mm²

Príprava

Podklad je potrebné pripraviť vhodným mechanickým postupom, ako napríklad brokovaním, frézovaním a následne brokovaním alebo otryskávaním pevným brusivom.

Technický list

StoCryl GL

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota pri spracovaní: +5 °C
maximálna teplota pri spracovaní: +30 °C

Príprava materiálu Pripravený na spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	ako podkladový náter, podľa podkladu	0,2 l/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy exteriér: podlahové plochy – betón, cementový poter
1. príprava podkladu
2. podkladový náter StoCryl GL zriedený so StoFluid AF max. 1:1.
3. povrchová úprava so StoCryl BF 700 v 1 - 2 vrstvách

Aplikácia pred spracovaním premiešajte, pripravené na spracovanie

exteriér: podlahové plochy – betón, cementový poter

1. príprava podkladu

2. podkladový náter StoCryl GL
StoCryl GL, zriedený až s 1 objemovým dielom StoFluid AF. Riedenie a spotreba závisí od nasiakavosti podkladu.

Podkladový náter nesmie ostať lesklý.

spotreba StoCryl GL: cca. 0,2 kg/m²

čakacie doby až po nanášanie StoCryl BF 700:

- pri +10 °C po 3 dňoch
- pri +20 °C po 2 dňoch
- pri +30 °C po 1 dni

3. povrchová úprava
StoCryl BF 700, naneste nezriedený v 2 vrstvách.

spotreba StoCryl BF 700: cca. 150 - 160 ml/m² na jednu vrstvu

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť so StoFluid AF.

Technický list

StoCryl GL

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Všeobecné pokyny pre spracovanie na www.stocretec.de ako aj v prílohe aktuálnej technickej príručky.

Dodávka

Balenie kanister

Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
01533-001	StoCryl GL	10 l canister

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu, chrániť pred mrazom a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Doba skladovania V originálnom balení do ... (viď obal).

Označenie

Produktová skupina Podkladový náter

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Pri prvom odbere dostanete Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Dbať prosím na informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho skladovaní a likvidácii.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75

Technický list

StoCryl GL

info.sk@sto.com
www.sto.sk