


Technický list

StoCryl NB

Prostriedok pre následné ošetrovanie



Charakteristika

Aplikácia

- ako ochrana betónu a PCC-systémov proti odparovaniu
- ako ochrana proti vyschnutiu
- za zabránenie vzniku zmršťujúcich sa trhlin

Vlastnosti

- polymérna disperzia na akrylátovej báze
- dobrý bariérový koeficient
- nesteká na vertikálnych plochách
- prepracovateľný s povrchovými úpravami StoCretec na akrylátovej báze

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Čerstvý povrch betónovej alebo cementovej malty musí byť po zatuhnutí a zoškrabaní ešte matne vlhký.

Pri dodatočnej chemickej úprave nie je možné dodatočne zvlhčiť vytvrdnutý betón ani cementovú maltu.

Spracovanie

Teplota spracovania

minimálna teplota pri spracovaní: +5 °C
maximálna teplota pri spracovaní: +30 °C

Aplikácia

Nezriedený StoCryl NB naneste striekaním alebo rozprašovaním.

Pri spracovaní je treba dbať nato, aby bol pokrytý celý povrch dass die Oberfläche vollständig benetzt ist. Aby sa zabezpečil účinok blokovania, je možné naniesť druhú vrstvu, pokiaľ sa už vytvoril film na prvej vrstve.

Dôležité:

Technický list

StoCryl NB

Postriekanie čerstvej plochy betónovej alebo cementovej malty je nutné vykonať v prípade, ak sa prejavilo hydratačné sanie, t. j. ak povrch zmatnel, ale farebný odtieň sa ešte nezmenil z tmavého na svetlý.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	čas prepracovania: Pri teplote +20°C: cca. 24 hodín s povrchovými úpravami StoCretec na akrylátovej báze.
Čistenie náradia	Ihneď po použití vyčistiť vodou, vyzretý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Povrchy, ktoré sa ešte raz prepracujú cementovou maltou (aj PCC alebo SPCC) je treba dokončiť konvenčným spôsobom. Všeobecné pokyny pre spracovanie na www.stocretec.de ako aj v prílohe aktuálnej technickej príručky.

Dodávka

Balenie kanister

Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
00886-003	StoCryl NB	20 l canister

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu, chrániť pred mrazom a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
Doba skladovania	V originálnom balení do ... (viď obal).

Označenie

Produktová skupina Prostriedok pre dodatočné ošetrenie

Bezpečnosť	Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Pri prvom odbere dostanete Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Dbať prosím na informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho skladovaní a likvidácii.
-------------------	--

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú

Technický list

StoCryl NB

zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk