


Technický list

StoDivers P 105

Polymérová disperzia pre podlahové povrchové úpravy, vysoko lesklá, metalizovaná



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - na podlahové plochy
 - konzervačný prostriedok na všetky lesklé podlahové povrchové úpravy Sto

- Vlastnosti**
- dlhotrvajúca ochrana
 - odolný
 - bezpečný pre chôdzu
 - vodou riediteľný
 - znižuje sklon nových podlahových povrchových úprav k znečisteniu
 - žiadne zafarbenie účinkom UV žiarenia
 - ľahko sa ošetruje
 - leštiteľný vysokorýchlostným leštiacim strojom
 - jednoduché použitie
 - krátky čas schnutia

- Vzhľad**
- transparentný
 - vysokolesklý

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	G/cm ³ = kg/l
Hodnota pH		8,5	
Viskozita (pri 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Všeobecne:
- Suchý, vytvrdnutý
 - Čistý, bez flakov

Technický list

StoDivers P 105

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +8 °C
maximálna teplota: +30 °C

Teplota spracovania:
minimálna teplota: +8 °C
maximálna teplota: +30 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:
maximálne 75 %

Doba spracovateľnosti

Čas schnutia:
pri +20 °C: cca. 30 minút

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

na jeden pracovný krok

0,02 - 0,05 l/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

1. Pripravte podklad.
2. Konzervovať: StoDivers P 105

Aplikácia

nanášanie mopom, s následným leštením

Pokyny:

- Pri použití produktov StoPox WL a StoPox WB overte stálofarebnosť a kompatibilitu.
- Stálofarebnosť a kompatibilitu overte najmä v prípade špeciálnych farebných odtieňov.
- Produkt nie je vhodný na povrchové úpravy príp. uzatváracie nátery na akrylátovej báze.
- Počas aplikácie zabráňte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám a prievanu.

1. Pripravte podklad.

- Odstráňte staré povrchové úpravy.
- Čistiaci prostriedok: StoDivers GR
- Roztok rovnomerne a vo výdatnom množstve rozotrite handrou po podlahe.

Náradie: mop

- Nechajte produkt pôsobiť 5-10 minút.
- Vydrhnite podlahu. Náradie: jednokotúčový stroj, rohož
- Nechajte podlahu vyschnúť.

Upozornenie:

Nánosy odstráňte mopom.

Technický list

StoDivers P 105

V prípade následnej aplikácie konzervačného prostriedku dodatočne neoplachujte vodou.

V prípade následnej povrchovej úpravy alebo uzatváracieho náteru neutralizujte podlahu čistou vodou.

2. Konzervovať:

- StoDivers P 105

- Výrobok pred použitím dôkladne pretraste.

- Produkt vylejte na čistú a vytvrdnutú podlahu.

- Produkt naneste rovnomerne a v tenkej vrstve. Náradie: vlhký mop

- Produkt nechajte 20-30 minút vyschnúť.

- Pri ďalších pracovných krokoch: Produkt naneste priečne voči predchádzajúcemu pracovnému kroku.

- spotreba: cca. 0,02-0,05 l/m², podľa pracovného kroku

Upozornenie:

Podľa očakávaného zaťaženia: Dodržujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.

Dodržiujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Nie je možné použitie v trvalo mokrých priestoroch. Stupeň lesku tupo matných povrchov sa zvýši konzervačným prostriedkom, napr. StoPur WV 200.

Produkt nie je odolný voči zmäkčovadlám.

1. Dodržujte všeobecné pokyny pre spracovanie:

- pozri www.stocretec.de, produkty

- viď technickú príručku, príloha

2. Dodržujte vykonávací predpis.

Dodávka

Balenie

kanister

Číslo výrobku

00509-001

Označenie

StoDivers P 105

Nádoba

5 l kanister

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenom originálnom balení až do uplynutia minimálnej doby skladovania. To je možné vyčítať z čísla šarže uvedenom na obale. Vysvetlenie č. šarže:

číslica 1 = koncová číslica roku, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň, príklad:

2450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa v r. 2022

V originálnom balení do ... (viď obal).

Technický list

StoDivers P 105

Označenie

Produktová skupina Ošetrovacie prostriedky

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk