


Technický list

StoDivers P 110

Polymérna disperzia pre podlahové povrchové úpravy, disipatívna



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- konzervačný prostriedok na všetky elektricky vodivé podlahové povrchové úpravy Sto

Vlastnosti

- krátky čas schnutia
- vodou riediteľný
- rozkladajúci náboj, disipatívny

Vzhľad

- transparentný
- stredný lesk

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Všeobecne:

- Suchý, vytvrdnutý
- Čistý, bez flakov

Príprava

1. Nové povrchové úpravy a staré povrchové úpravy pred nanesením konzervačného prostriedku vopred upravte.
 - Náradie: Jednokotúčový stroj so zelenou rohožou
 - Čistiaci prostriedok: StoDivers GR
 - Nové povrchové úpravy: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
 minimálna teplota: +8 °C
 maximálna teplota: +30 °C

Technický list

StoDivers P 110

Teplota spracovania:
minimálna teplota: +8 °C
maximálna teplota: +30 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:
maximálne 75 %

Doba spracovateľnosti	Čas schnutia pri +20 °C cca 60 minút		
Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden pracovný krok	0,02 - 0,05	l/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			
Skladba povrchovej vrstvy	1. Pripravte podklad. 2. Konzervovať: StoDivers P 110		

Aplikácia

Pokyny:

- Počas aplikácie zabráňte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám a prievanu.

1. Pripravte podklad.

- čistiaci prostriedok: StoDivers GR

- hĺbkové čistenie v prípade nových povrchových úprav s hladkým a lesklým povrchom, napr. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

- Hĺbkové čistenie starých povrchových úprav. Vopred odstráňte staré povrchové úpravy.

- zriadenie a oblasť použitia StoDivers GR: vid' technický list

- Upozornenie:

Podklad nových povrchových úprav s matným povrchom je nutné vopred pripraviť, napr. StoPox WB 110, StoPox WB 113 a StoPur WV 210.

2. Konzervovať:

- StoDivers P 110

- Výrobok pred použitím dôkladne pretraste.

- Produkt vylejte na čistú a vytvrdnutú podlahu.

- Produkt naneste rovnomerne a v tenkej vrstve. šírka pásov: 1-1,5 m, Nástroje: vlhký mop

- Pásy sa musia vo vlhkom stave mierne prekrývať.

- Produkt nechajte 20-30 minút vyschnúť.

- Pri ďalších pracovných krokoch: Produkt naneste priečne voči predchádzajúcemu pracovnému kroku.

Technický list

StoDivers P 110

- spotreba: cca. 0,02-0,05 l/m², podľa pracovného kroku
 - Upozornenie:
 Podľa očakávaného zaťaženia: Dodržujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.
 Odporúčanie: Produkt naneste minimálne v 2 vrstvách.
 Dodržujte časy schnutia medzi pracovnými krokmi.
 Počas času schnutia nekráčajte po podlahe.

Odporúčanie:
 - V dôsledku leštenia sa zhrtní film ošetrovacieho prostriedku a bude viac odolný voči oderu.
 - StoDivers P 110 vyleštíte po cca. 12 hodinách. Nádrie: vysokorýchlostný leštiaci stroj, biela rohož otáčky: 800-900 U/min

Čistenie podlahy:
 - V prípade čistenia raz za týždeň pridajte do čistej vody cca. 5 % StoDivers P 110.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Produkt nie je odolný voči zmäkčovadlám.

1. Dodržujte všeobecné pokyny pre spracovanie:
 - pozri www.stocretec.de, produkty
 - viď technickú príručku, príloha
2. Dodržujte vykonávací predpis.

Dodávka

Balenie kanister

Číslo výrobku

Označenie

Nádoba

00507-003

StoDivers P 110

5 l canister

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenom originálnom balení až do uplynutia minimálnej doby skladovania. To je možné vyčítať z čísla šarže uvedenom na obale. Vysvetlenie č. šarže:
 číslica 1 = koncová číslica roku, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň, príklad:
 2450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa v r. 2022
 V originálnom balení do ... (viď obal).

Označenie

Produktová skupina Ošetrovacie prostriedky

Technický list

StoDivers P 110

Bezpečnosť

Ďalšie informácie pre zaobchádzanie s výrobkom, skladovanie a likvidáciu pozri ES kartu bezpečnostných údajov.
ES karta bezpečnostných údajov je k dispozícii pre profesionálnych užívateľov.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk