

Technický list

StoDivers P 120

Polymérna disperzia pre podlahové povrchové úpravy, matná, metalizovaná



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - na podlahové plochy
 - prevažne na StoPox WB 100, StoPox WL 200 a StoPur WV 200

- Vlastnosti**
- dlhotrvajúca ochrana
 - odolný
 - bezpečný pre chôdzu
 - znižuje sklon nových podlahových povrchových úprav k znečisteniu
 - ľahko sa ošetruje
 - rovnomerný a prirodzený vzhľad

- Vzhľad**
- matný
 - transparentný

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	G/cm ³ = kg/l
Hodnota pH		8,5	
Viskozita (pri 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivéj dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Všeobecne:
- Suchý, vytvrdnutý
 - Čistý, bez flakov

Spracovanie

- Teplota spracovania**
- teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +8 °C
maximálna teplota: +30 °C

Technický list

StoDivers P 120

Teplota spracovania:
minimálna teplota: +8 °C
maximálna teplota: +30 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:
maximálne 75 %

Doba spracovateľnosti	Čas schnutia: pri +20 °C: cca. 30 minút		
Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden pracovný krok	0,02 - 0,05	l/m ²
	Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		
Skladba povrchovej vrstvy	1. Pripravte podklad. 2. Konzervovať: StoDivers P 120		
Aplikácia	Pokyny: - Pri použití produktov StoPox WL a StoPox WB overte stálofarebnosť a kompatibilitu. - Stálofarebnosť a kompatibilitu overte najmä v prípade špeciálnych farebných odtieňov. - Produkt nie je vhodný na povrchové úpravy príp. uzatváracie nátery na akrylátovej báze. - Počas aplikácie zabráňte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám a prievanu. 1. Pripravte podklad. - Odstráňte staré povrchové úpravy. - čistiaci prostriedok: StoDivers GR - Roztok rovnomerne a vo výdatnom množstve rozotrite handrou po podlahe. Náradie: mop - Nechajte produkt pôsobiť 5-10 minút. - Vydrhnite podlahu. Náradie: jednokotúčový stroj, rohož - Nechajte podlahu vyschnúť. Upozornenie: Nánosy odstráňte mopom. V prípade následnej aplikácie konzervačného prostriedku dodatočne neoplachujte vodou. V prípade následnej povrchovej úpravy alebo uzatváracieho náteru neutralizujte podlahu čistou vodou. 2. Konzervovať:		

Technický list

StoDivers P 120

- StoDivers P 120
 - Výrobok pred použitím dôkladne pretraste.
 - Produkt vylejte na čistú a vytvrdnutú podlahu.
 - Produkt naneste rovnomerne a v tenkej vrstve. Náradie: vlhký mop
 - Produkt nechajte 20-30 minút vyschnúť.
 - Pri ďalších pracovných krokoch: Produkt naneste priečne voči predchádzajúcemu pracovnému kroku.
 - spotreba: cca. 0,02-0,05 l/m², podľa pracovného kroku
- Upozornenie:
Podľa očakávaného zaťaženia: Dodržujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.
Dodržujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Nie je možné použitie v trvalo mokrých priestoroch. Stupeň lesku tupo matných povrchov sa zvýši konzervačným prostriedkom, napr. StoPur WV 200.

Produkt nie je vhodný pre odstavné plochy na autá a motocykle.
Produkt nie je odolný voči zmäčkovadlám.
1. Dodržujte všeobecné pokyny pre spracovanie:
- pozri www.stocretec.de, produkty
- viď technickú príručku, príloha
2. Dodržujte vykonávací predpis.

Dodávka

Balenie kanister

Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
00511-001	StoDivers P 120	5 l canister

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenom originálnom balení až do uplynutia minimálnej doby skladovania. To je možné vyčítať z čísla šarže uvedenom na obale. Vysvetlenie č. šarže:
číslica 1 = koncová číslica roku, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň, príklad:
2450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa v r. 2022
V originálnom balení do ... (viď obal).

Označenie

Produktová skupina Ošetrovacie prostriedky

Technický list

StoDivers P 120

Bezpečnosť

Ďalšie informácie pre zaobchádzanie s výrobkom, skladovanie a likvidáciu pozri ES kartu bezpečnostných údajov.
ES karta bezpečnostných údajov je k dispozícii pre profesionálnych užívateľov.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk