


Technický list

StoLook Lasura

Interiérová disperzná lazúra, trieda oderu za mokra 2 podľa EN 13300



Charakteristika

Aplikácia	- interiér - pre dekoratívne lazúrovacie techniky na minerálne a organické povrchové úpravy
Vlastnosti	s nízkym obsahom emisií
Vzhľad	tupo matná podľa EN 13300

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.
Príprava	Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňa vzťahujú. Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov). Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy. Normálne a silne nasiakavé podklady: Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT. StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu. Slabo nasiakavé podklady: Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color. Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Technický list

StoLook Lasura

Izolujte so StoPrim Isol.
StoPrim Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:
Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:
Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie príľnavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

na jeden náter

0,06

l/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

podkladový náter:
Podľa druhu a stavu podkladu.

medzivrstva:
štruktúrované konečné povrchové úpravy (napr. StoDecolit MP, StoLook Struktur)

konečná povrchová úprava:
StoLook Lasura

Aplikácia

podľa požadovaného lazúrovacieho efektu nanášanie maliarskou štetkou, štetcom, valčekom, prírodnou špongiou, handrou atď.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:
- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5

Technický list

StoLook Lasura

Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň transparentný, tónovateľný so StoTint Aqua

presnosť farebného odtieňa:
Na základe chemických a/alebo fyzikálnych procesov tuhnutia pri rozdielnych podmienkach nie je možné zaručiť rovnomernosť farebného odtieňa, či nevytváranie flakov, obzvlášť pri:
a. nerovnomernej nasiakavosti podkladu
b. rozdielnej vlhkosti podkladu na povrchu
c. čiastočne veľmi rozdielnej zásaditosti/rozdielnych účinných látkach v podklade.

Tónovateľný S max. 1 % StoTint Aqua.

Balenie vedro

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026
Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina Interiérová disperzná lazúra

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
silikátové plnivo
voda
zahusťovadlo
dispergačný prostriedok
zmäčadlo
odpeňovač

Technický list

StoLook Lasura

ochranný prostriedok pri skladovaní na báze CIT/MIT 3:1
prostriedok na ochranu pri skladovaní na báze BIT/ZPT

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk