


Technický list

StoLook Piccolo

Povrchová úprava z viacfarebných čipsov, matná



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - vysoko hodnotná úprava plôch stien a stropov
 - hlavne pre verejné, súkromné alebo intenzívne využívané priestory

- Vlastnosti**
- odolná voči poškriabaniu a nárazom
 - čistiaca schopnosť (pri aplikácii valčekom)
 - bez častíc spôsobujúcich fogging-efekt
 - odolná voči plošným dezinfekčným prostriedkom
 - nehorľavosť
 - bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel ako aj s nízkym obsahom emisií
 - pripravené na spracovanie
 - svetlostála

- Vzhľad**
- matný

- Zvláštnosti/upozornenia**
- Farebný odtieň podkladu objednať pomocou čísla farebného odtieňa konečnej povrchovej úpravy.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.

- Príprava**
- Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Technický list

StoLook Piccolo

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:
Izolujte so StoPrim Isol.
StoPrim Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:
Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:
Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie príľnavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbatimujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C

Príprava materiálu

StoLook Struktur F zriediť s cca 10 % vody.

StoLook Piccolo je pripravené na spracovanie, potrebné dobre premiešať pri pomalej rýchlosti miešania.

Pri nanášaní materiálu z viacerých balení je potrebné dodržiavať nasledovné:
- rovnaký čas miešania
- rovnaká rýchlosť miešania

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

aplikácia valčekom

0,30 - 0,40

kg/m²

aplikácia striekaním

0,80

kg/m²

aplikácia hladidlom

0,60 - 0,70

kg/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

podkladový náter:

Všetky podklady je potrebné rovnomerne pretrieť prípravným náterom StoLook Struktur F tónovaným v odtieni konečnej povrchovej úpravy tak, aby kryli podklad.

Technický list

StoLook Piccolo

V závislosti od farebného odtieňa a druhu podkladu môže byť potrebný náter pomocou StoLook Struktur F v dvoch vrstvách.

konečná povrchová úprava:
StoLook Piccolo

(Pri kritických plochách alebo odtieňoch môže byť potrebné nanosenie materiálu v dvoch vrstvách.)

vrchný náter:
StoPur WV 200 transparentný (potrebný len pri extrémnych požiadavkách, nie u sýtych odtieňov)

Riadte sa prosím technickým listom a technologickým predpisom spracovania.

Aplikácia

valcovanie, s pištoľou s lievikom, nanášanie hladidlom

aplikácia valcom:
Nezriedený materiál naniesť valčekom s krátkym až stredne dlhým vlasom.

Valec pred použitím mierne navlhčiť a dobre rozpracovať.

Materiál nanášať rovnomernne krížom-krážom.

Po cca 10 - 20 minútach schnutia, v závislosti od teploty, prejsť plochu kefou na tapety alebo plochým štetcom.

aplikácia striekaním:
Nezriedený materiál rovnomerne krúživým pohybom naniesť lievikovou pištoľou.

dýza: 4 – 6 mm

tlak vzduchu: 2,5 – 3,5 bar

aplikácia hladidlom (alternatíva):
Nezriedený materiál naniesť pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele v tenkej vrstve, avšak s dostatočným krytím.

Po krátkom čase schnutia, v závislosti od teploty, plochu vyhladiť plastovým hladidlom.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: vyschnutie povrchu po 6 – 10 hodinách, prepracovanie možné po cca. 48 hodinách.

Technický list

StoLook Piccolo

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie:

V prípade aplikácie hladidlom sa v závislosti od farebného odtieňa môžu v ploche objavovať mierne flaky.

upozornenie k schnutiu:

Sadrové stierkové hmoty stanovené výrobcom sadrokartónových dosiek môžu byť zvlášť citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a ku odlupovaniu. Spolková asociácia výrobcov SDK dosiek, reg. združ. preto vo svojej smernici "Stierkovanie sadrokartónových dosiek" doporučuje zaistiť dostatočným vetraním a teplotou ich rýchle vyschnutie.

náradie na spracovanie:

aplikácia valcom:

napr. maliarsky valček Sto Standard s krátkym vláknom (obj. č. 17811-008)

napr. tapetovacia kefa Sto Dachs M7 (obj. č. 17108-006)

aplikácia striekaním:

lieviková pištoľ Sto-Trichterpistole (obj. č. 18854-001)

aplikácia hladidlom:

plastové hladidlo Sto-Glättekele Kunststoff spezial (obj. č. 08289-002)

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň

18 štandardných farebných odtieňov, možné špeciálne farebné odtiene na požiadanie za príplatok (minimálne objednávané množstvo 25 kg), tónovateľná podľa kolekcie StoColor Collection StoLook Piccolo

Balenie

vedro

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.

Vysvetlenie čísla šarže:

Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň

Technický list

StoLook Piccolo

Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Certifikáty / schválenia

TÜV SÜD - evaluation	StoLook Piccolo (odolnosť voči plošne aplikovaným dezinfekčným prostriedkom) Zhodnotenie plošnej odolnosti voči dezinfekčným prostriedkom
----------------------	--

Označenie

Produktová skupina	Efektná povrchová úprava
--------------------	--------------------------

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón[ES247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón[ES220-239-6](3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoLook Piccolo

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk