


Technický list

StoLook Punto F

Najjemnejšia mramorová múčka, resp. tehlová múčka na tónovanie StoCalce Veneziano a StoCalce Marmorino



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- pre prírodné odtiene StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS a StoCalce Activ

Vlastnosti

- pre dosiahnutie povrchu s charakterom mramoru a kameňa

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota spracovania a teplota podkladu: +5 °C

Pomer miešania

- max. 20 % v StoCalce Veneziano
- max. 16 % v StoCalce Marmorino
- max. 20 % v StoLevell Calce FS
- max. 20 % v StoCalce Activ

Príprava materiálu Podľa potreby nasypať StoLook Punto F do základného materiálu a premiešať miešadlom. S narastajúcim množstvom pridávaného StoLook Punto F vzrastá aj intenzita farebného odtieňa povrchu. Dbáť na maximálne zmiešavacie pomery.

Aplikácia V závislosti od základného materiálu a techniky spracovania povrchu.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné V prípade prekročenia maximálneho zmiešavacieho pomeru sa základný materiál stane príliš suchým a stratí svoju optimálnu konzistenciu pre spracovanie. Mramorové múčky je možné navzájom kombinovať až do dosiahnutia max. zmiešavacieho pomeru.

Tehlovú múčku Coccio Pestomožno rozmiešať iba v takom množstve, ktoré sa stihne spracovať v rovnaký deň. Na základe chemickej reakcie vytvrdne primiešaný materiál po 12 hodinách.

Dodávka

Farebný odtieň Giallo Mori (žltý mramor), Rosso Verona (červený veronský mramor), Verde Alpi

Technický list

StoLook Punto F

(zelený alpský mramor), Nero Ebano (čierny mramor), Coccio Pesto (tehlová múčka)

Balenie vedro

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom.

Označenie

Produktová skupina Pigmentový prášok

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
minerálne plnivá

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk