


Technický list

StoPrefa Coll

Organická lepiaca hmota na rovné podklady, pripravená na spracovanie, na priemyselnú povrchovú úpravu



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • na lepenie izolačných dosiek z EPS a minerálnej vlny • špeciálne pre kompozitné drevo a iné nosné, rovné a slabo nasiakavé podklady (napríklad cementovláknité dosky)
Vlastnosti	• vysoká lepivosť
Zvláštnosti/upozornenia	• pre priemyselné povrchové úpravy

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,3 - 1,6 g/cm ³	
Permeabilita vody v kvapalnej fáze w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nízke
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	500 - 900	V2 stredné

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, nosný a zároveň bez mastnoty a prachu. Vlhké, prípadne nie celkom vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie ako napr. tvorbu bublín alebo trhliny v nasledujúcich povrchových úpravách.
Príprava	Skontrolovať vhodnosť a nosnosť existujúcej povrchovej úpravy. Odstrániť neúnosné vrstvy. V prípade potreby vyčistiť podklad.

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C
Príprava materiálu	Materiál je po premiešaní pripravený na spracovanie.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
-----------------	-----------------	--------------

Technický list

StoPrefa Coll

	lepenie	1,20 - 2,00	kg/m²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			
Aplikácia	nanášanie zubovým hladidlom, strojovo lepenie: Produkt nanášajte ručne pomocou nehrdzavejúceho zubového hladidla 4 x 4 mm alebo strojovo. Dosky ihneď vtlačte do čerstvého lepidlového lôžka, prípadne ich zapustíte a pritlačte vhodnými opatreniami/pomôckami (napr. valčekom). Opatrenia vykonajte tak, aby ste zabezpečili celoplošné lepenie dosiek na podklad.		
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Čas schnutia závisí od teploty, pohybu vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.		
Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.		
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Na ďalšie spracovanie stien môžete StoPrefa Coll zlepené izolačné dosky pripevniť k podkladu pomocou svoriek z ušľachtilej ocele (zapustených do podkladu približne 0,5 cm). Používateľ je zodpovedný za kontrolu vhodnosti daného opatrenia.		
Dodávka			
Farebný odtieň	prírodný		
Balenie	vedro silo		
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.		
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedeného na obale. vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň príklad: 6450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2026		
Certifikáty / schválenia			
	ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Európske technické posúdenie	
	ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a	

Technický list

StoPrefa Coll

	StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Európske technické posúdenie
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo) Európske technické posúdenie
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (minerálna vlna/minerálna vlna-L a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto- Armierungsputz Európske technické posúdenie
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drevostavby - EPS a StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Európske technické posúdenie
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drevostavby - minerálna vlna-L a StoLevell Uni/StoLevell Novo, pripevnenie: lepením) Európske technické posúdenie

Označenie

Produktová skupina Lepidlo

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
minerálne plnivá
voda
glykoéter
zahusťovadlo
dispergačný prostriedok
odpeňovač
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze 1,2-benzisotiazolín-3-one (BIT)
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze bronopolu (INN)

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, 5-chlór-2-metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami.

Technický list

StoPrefa Coll

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk