


Technický list

StoPrep Contact

Adhézny mostík pre hladké podklady



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • interiér • ako adhézny mostík pre omietky, lepidlá a stierkové hmoty • vhodné ako adhézny mostík pre sadrové, vápenné a vápnocementové omietky • na hladkých, nenasiakavých plochách stien a stropov, napr. na hladkom betóne, drevotrieskových, sadrokartónových a keramických doskách
------------------	--

Vlastnosti	• sprostredkujúci príľnavosť • plnený • odolnosť voči zásadám
-------------------	---

Vzhľad	• matný
---------------	---

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN 1062-3	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Prídržnosť na betóne	EN 1542	0,8 - 1,4 N/mm ²	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky	Podklad všeobecne: - Pevný, suchý, čistý, nosný - Bez mastnoty a prachu - Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov Pri požiadavkách ako adhézny mostík pre sadrové omietky na betón: - V prípade sadrových maltách a suchých maltách podľa DIN EN 13279-1 nesmie byť betón pod povrchom vlhký. Schnutie betónu: - Pri vhodných podmienkach: 4 týždne od vyhotovenia príp. odstránenia debnenia. - Pri nevhodných podmienkach: min. 8 týždňov od vyhotovenia príp. odstránenia
-------------------	--

Technický list

StoPrep Contact

debnenia.

Obsah vlhkosti:

- Zmerajte obsah vlhkosti betónového podkladu pomocou CM prístroja.
- Obsah vlhkosti betónu: max. 3 hmotnostné percentá v najvyšších 2-3 cm
- V prípade príliš vysokej vlhkosti betónu sa nesmie aplikovať povrchová úprava.
- Zabráňte vzliňajúcej vode. Po nanosení povrchovej úpravy môže spôsobiť škody.

Vid' podrobnosti a ďalšie informácie:

- Technický list 2: sadrové omietky a omietky s obsahom sadry aplikované na betón, Spolkový zväz pre výstavbu a fasády v Centrálnom zväze nemeckého stavebníctva, Priemyselná skupina Stavebnícka sádra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Príprava

1. Skontrolujte nosnosť existujúcej povrchovej úpravy.
2. Odstrániť neúnosné vrstvy.
- Odstráňte sintrové vrstvy oceľovou metlou a zdrsníte škrabkou, príp. ich otryskajte pieskom.
3. V prípade potreby vyčistiť podklad.

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +5 °C
maximálna teplota: +30 °C

Príprava materiálu

Oblasť použitia ako adhézny mostík s možnosťou nanosenia valcom príp. nástrekom:

- Pre sadrové omietky v interiéroch, bez pridania cementu.
- 1. Produkt zriedte s max. 10 % vody.
- 2. Materiál pred spracovaním dobre premiešať.

Špeciálne použitie ako adhézny mostík s možnosťou nanosenia valcom príp. nástrekom, napr. na obklady s glazúrou:

- Pre minerálne lepiace malty a armovacie malty.
- 1. Materiál zmiešajte s cca. 20 hmotnostnými percentami cementu CEM I, cementu CEM II podľa DIN EN 197-1 alebo StoFlexyl Cement, kým sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek.
- 2. Produkt zriedte s max. 10 % vody.

Oblasť použitia ako adhézny mostík horizontálne nanosený ozubeným hladidlom.

- Pre minerálne lepiace malty a armovacie malty a omietkové malty podľa EN 998-1

1. Materiál zmiešajte s cca. 35-40 hmotnostnými percentami cementu CEM I, cementu CEM II podľa DIN EN 197-1 alebo StoFlexyl Cement, kým sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

Technický list

StoPrep Contact

natieranie, valčekovanie	0,20 - 0,40	kg/m ²
ako nástrek	0,40 - 0,60	kg/m ²
zubovým hladidlom (4 x 4)	1,50 - 2,00	kg/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

podkladový náter:

- Podľa typu a stavu podkladu.

Adhézny mostík:

- StoPrep Contact: príprava materiálu podľa zamýšľaného prepracovania

Prepracovanie:

- Sadrové omietky na strope prepracujte v jednej vrstve. Maximálna hrúbka omietky: 15 mm.

- Ak sú potrebné väčšie hrúbky omietky, je nutné použiť nosiče omietky.

Aplikácia

natieranie, valcovanie, nanášanie zubovým hladidlom, striekanie za mokra/spracovanie vretenovým čerpadlom

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

Schnutie a tvrdnutie:

- Výrobok schne fyzikálne, odparovaním vody.

Nasledovné faktory predlžujú schnutie a vytvrdnutie pred možným ďalším prepracovaním:

- vysoká vlhkosť vzduchu

- nízke teploty

- nevhodné poveternostné podmienky

Prepracovanie je možné najskôr po 12 hodinách pri nasledovných podmienkach:

- teplota podkladu a teplota vzduchu: +20 °C

- relatívna vlhkosť vzduchu: 65 %

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Dodávka

Farebný odtieň

biela

Bez cementu: transparentný, mierne pigmentovaný.

S cementom: cementovosivý.

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Technický list

StoPrep Contact

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.

Vysvetlenie čísla šarže:

Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň

Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina

Podkladový náter

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
minerálne plnivá
voda
glykoéter
zahusťovadlo
odpeňovač
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze 1,2-benzisotiazolín-3-one (BIT)
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze bronopolu (INN)

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75

Technický list

StoPrep Contact

info.sk@sto.com
www.sto.sk