


Technický list

StoPrim LP

Izolačný podkladový náter s obsahom rozpúšťadiel



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- izolačný uzatvárací účinok pri prepracovaní škvrn od: nikotínu, sadzí, vody a prefarbujúcich obsahových látok v dreve, napr. lignínu
- izolačný uzatvárací účinok pri prepracovaní škvrn od: kávy, červeného vína, hrdze a rôznych pasteliek, guľôčkového pera, ceruzky, značkovača textu atď.
- mimoriadne vhodné pre ďalšie povrchové úpravy s fasádnymi farbami

Vlastnosti

- izolačný medzináter proti škvrnám rozpustným vo vode
- riediteľné rozpúšťadlami, pigmentované (LP)
- podiel arómatov < 0,5 %
- regulujúci nasiakavosť
- takmer bez zápachu

Vzhľad

- bielo pigmentovaný

Zvláštnosti/upozornenia

- bez konečnej povrchovej úpravy iba v obmedzenej miere odolné proti poveternostným vplyvom

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,40 g/cm ³	
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 7783	0,23 m	V2 stredné
Permeabilita vody v kvapalnej fáze w	EN 1062-1	< 0,3 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 stredné
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	EN ISO 7783	420	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Podklad všeobecne:
- Pevný, suchý, čistý, nosný -

Technický list

StoPrim LP

Bez mastnoty a prachu -
Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov

Príprava	1. Pred spracovaním skontrolujte a posúďte podklad. Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. 2. Odstrániť neúnosné vrstvy.
-----------------	--

Spracovanie

Teplota spracovania	teplota podkladu a vzduchu: minimálna teplota: +5 °C maximálna teplota: +30 °C
----------------------------	--

Príprava materiálu	- Produkt riadne premiešajte. Upozornenie: Produkt je pripravený na spracovanie. Produkt podľa podkladu upravte so StoFluid AF na konzistenciu vhodnú pre spracovanie. Riedidlo znižuje izolačné vlastnosti StoPrim LP.
---------------------------	---

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	na jeden náter	0,13 - 0,15 l/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Skladba povrchovej vrstvy	V závislosti od zaťaženia je potrebný dvojnásobný základný náter. odporúčanie: Vytvorte testovaciu plochu na odskúšanie izolačného uzatváracieho účinku a priľnavosti. Predovšetkým pri neznámych škvrách.
----------------------------------	--

Aplikácia	natieranie, valcovanie
------------------	------------------------

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Prepracovanie je možné najskôr po 24 hodinách pri nasledovných podmienkach: - teplota podkladu a teplota vzduchu: +20 °C - relatívna vlhkosť vzduchu: 65 %
---	--

Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť so StoFluid AF.
-------------------------	--

Dodávka

Farebný odtieň	biela
-----------------------	-------

Technický list

StoPrim LP

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe. Vysvetlenie čísla šarže: Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026 Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina	Podkladový náter
--------------------	------------------

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
alkydová živica
oxid titaničitý
minerálne plnivá
alifáty
glykoéter
alkoholy
suché materiály
prostriedok na zabránenie tvoreniu šupky
reologické aditívum
zmäčadlo
zahusťovadlo

Bezpečnosť	Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov! Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.
------------	--

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. Obsah/obaľ odovzdajte firme oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo miestnemu zbernému miestu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH208

Obsahuje masťné kyseliny, C18, nenasýtené, diméry, reakčné produkty s N,N-

Technický list

StoPrim LP

dimetyl-1,3-propándiamínom a 1,3-propándiamínom. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH211

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk