


Technický list

StoPrim Micro

Koncentrovaný hĺbkový podkladový náter s nízkym obsahom rozpúšťadiel na báze silikónovej mikroemulzie



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na minerálne podklady
- ako hydrofobizačný podkladový náter

Vlastnosti

- spevňuje minerálne podklady
- vysoko hydrofóbny koncentrát siloxanu
- vysoká schopnosť penetrácie vodnatej emulzie
- regulujúci nasiakavosť
- sprostredkujúci príľnavosť

Vzhľad

- transparentný

Zvláštnosti/upozornenia

- nevhodný na podklady obsahujúce sadru
- koncentrát! v rámci aplikácie zriedte podkladový náter vodou v pomere 1 : 10
- chrániť citlivé plochy (sklo, mramor, nalakované plochy a plochy určené na lakovanie, atď.)

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkveti ani separačné prostriedky.

Príprava

Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. Odstrániť neúnosné vrstvy.
Prikryť sklo, klinkery, keramiku, prírodný kameň, laky a kovy. Ostrieekané miesta ihneď opláchnuť vodou.

Technický list

StoPrim Micro

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Doba spracovateľnosti Pri +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % cca 12 hodiny.

Pomer miešania StoPrim Micro/voda = 1 : 10 ako podkladový náter, 1 : 4 ako hydrofobizácia

Príprava materiálu Pred spracovaním poriadne pretrepať v originálnom balení.
Zriediť vodou v zodpovedajúcom zmiešavacom pomere.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

na jeden náter ako podkladový náter

0,01 - 0,05 l/m²

na jeden náter ako hydrofobizácia

0,02 - 0,10 l/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

Na silno nasiakavých podkladoch sa odporúča viacnásobné nanesenie technikou 'mokrú na mokré', aby sa docielila optimálna hĺbka prieniku.

Na vyvarovanie sa problémom s priľnavosťou nasledujúcich povrchových úprav, mal by nasledovný pracovný krok prebehnúť do 7 dní od aplikácie.

Aplikácia

natieranie, valcovanie

Nanášať a zapracovať natieraním alebo nástrekom pomocou stroja Inomat (dbať na rozstrek materiálu).

Obsahuje reaktívne silany, ktoré po aplikácii chemicky reagujú a vytvárajú hydrofóbnosť. Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

Výrobok schne fyzikálne odparovaním vody.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa schnutie príslušne oneskorí.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

počas aplikácie chrániť oči a pokožku.
Pri striekaní alebo rozprašovaní je potrebné používať vhodné ochranné

Technický list

StoPrim Micro

prostriedky/ochranný pracovný odev.

Dodávka

Farebný odtieň bezfarebný

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.
Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň
Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026
Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina Podkladový náter

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte aerosóly. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. V prípade požiaru: Na hasenie použite penu odolnú alkoholu, suchú chemikáliu alebo oxid uhličitý. Obsah/obal odovzdajte firme oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo miestnemu zbernému miestu.

Technický list

StoPrim Micro

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk