


Technický list

StoPur EA bezfarebný

PUR balkónová povrchová úprava,
tenkovrstvová, s obsahom rozpúšťadiel



Charakteristika

Aplikácia	transparentný uzatvárací náter na polyuretánové povrchové úpravy pre plochy balkónov, pavlačí a lodží
Vlastnosti	- zlepšenie čistiteľnosti - vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a poveternostným vplyvom - elastický - odolný voči starnutiu, UV žiareniu a svetlu
Vzhľad	- transparentný - lesklý
Zvláštnosti/upozornenia	nie pre pojazdné plochy

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť (23 °C)	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky	Vytvrdnuté vrstvy PUR ako: StoPur EA, StoPur EB 200 a StoPur EB 400. Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, únosný a zbavený oddeľujúcimi pôsobiacimi, príbuznými alebo odlišnými substanciami. Teplota podkladu väčšia ako +5 °C a 3 K nad rosným bodom. Priemerná prídržnosť 1,5 N/mm² Minimálna hodnota prídržnosti 1,0 N/mm²
-------------------	---

Príprava	Nové vrstvy PUR po dosiahnutí pochôdnosti v priebehu 24 h natrite vrchným bezfarebným náterom StoPur EA. Pri povrchoch s čipovým posypom, vyčnievajúce hrany čipov Sto odlámte a vysajte.
-----------------	--

Technický list

StoPur EA bezfarebný

Preverte nosnosť starých povrchových úprav PUR. Brúsnou podložkou mierne vybrúste. Povysávajte povrch. Utierku, odolnú proti rozpúšťadlám a nepúšťajúcu chlpy navlhčite prípravkom StoDivers EV 100 a povrch poutierajte. Nechajte odvetrať.

Spracovanie		
Teplota spracovania	minimálna teplota pri spracovaní: +5 °C maximálna teplota pri spracovaní: +30 °C	
Príprava materiálu	Obsah fóliového vrečka vylejte do čistej nádoby. Pred spracovaním dôkladne premiešajte. Teplota materiálu by mala byť min. +15 °C	
Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	ako uzatvárací náter	0,15 - 0,25 kg/m²
	Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.	
Skladba povrchovej vrstvy	1. Príprava podkladu 2. podkladový náter StoPox 452 EP 3. škrabané stierkovanie (voliteľné) 4. Stierkovanie so StoPur EA, StoPur EB 200 alebo StoPur EB 400 5. Posyp (voliteľný) s čipsami StoChips 1 mm alebo 3 mm 6. Vrchný náter s bezfarebným StoPur EA	
Aplikácia	Bezfarebný StoPur EA tenko navalčejte do kríža pomocou velúrového valca s krátkym vlasom Dbajte na rovnomernú hrúbku vrstvy. Zabráňte príliš veľkej spotrebe a veľkým hrúbkam vrstiev.	
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	Pochôdzny po 24 hodinách. Úplné vytvrdnutie po 7 dňoch.	
Čistenie náradia	Náradie a pracovné pomôcky pri každom prerušení práce vyčistiť so StoDivers EV 100.	
Dodávka		
Farebný odtieň	bezfarebný	

Technický list

StoPur EA bezfarebný

	Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
	02371-005	StoPur EA bezfarebný	5 kg kartón
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu, chrániť pred mrazom a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.		
Doba skladovania	V originálnom balení do ... (viď obal).		

Označenie

Bezpečnosť	Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Pri prvom odbere dostanete Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Dbajte prosím na informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho skladovaní a likvidácii.
-------------------	--

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk