


Technický list

StoPur VR 100

PUR uzatvárací náter, protišmykový,
transparentný



Charakteristika

- Aplikácia**
- transparentný uzatvárací náter na balkónoch a arkádach s miernym mechanickým zaťažením (pešia prevádzka)
 - na podlahové plochy

- Vlastnosti**
- protišmykový
 - uzatvárací náter s ľahkým ošetrovaním pre hladké vrstvy PUR v exteriéri
 - odolný voči starnutiu, UV žiareniu a svetlu

- Vzhľad**
- transparentný
 - lesklý

- Zvláštnosti/upozornenia**
- nie pre pojazdné plochy
 - protišmykovosť sa dosiahne zapracovaním Sto Ballotini

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811-2	1,1 g/cm ³	
Viskozita (pri 23 °C)	EN ISO 3219	1.800 mPa.s	+/- 500 mPa.s pri 23 °C

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Vytvrdnuté vrstvy PUR ako StoPur EB 200 a StoPur EB 400.
Požiadavky na podklad:
Podklad musí byť suchý, únosný a zbavený oddeľujúcimi pôsobiacimi, príbuznými alebo odlišnými substanciami. Je potrebné odstrániť nestabilné vrstvy a koncentrované usadeniny.
- Teplota podkladu väčšia ako +10 °C a 3 K nad rosným bodom.
Priemerná pevnosť v ťahu $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Minimálna hodnota prídržnosti $1,0 \text{ N/mm}^2$

Technický list

StoPur VR 100

Príprava

Nové vrstvy PUR po dosiahnutí pochôdznej pevnosti natrite v priebehu 24 hodín vrchným bezfarebným náterom StoPur VR 100.
Pri povrchoch s posypom plastovými trieskami, vyčnievajúce hrany čipsov StoChips odlámte a vysajte.

Preverte nosnosť starých povrchových úprav PUR. Brúsnou podložkou mierne vybrúste. Povysávajte povrch. Utierku, odolnú proti rozpúšťadlám a nepúšťajúcu chlpy navlhčite prípravkom StoDivers EV 100 a povrch poutierajte. Nechajte odvetrať.

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota pri spracovaní: +10 °C
maximálna teplota pri spracovaní: +25 °C

Doba spracovateľnosti pri +20 °C: cca. 20 minút
Dodržiavajte krátke časy spracovania.

Pomer miešania zložka A : zložka B = 100,0 : 82,0 hmotnostných dielov
+ 30 hmotnostných percent Sto Ballotini 180 – 300 µm

Príprava materiálu Teplota jednotlivých zložiek musí byť pri miešaní minimálne +15 °C. Zložku A celú do čistej miešacej nádoby
Zmes udržiavajte v pohybe (varechou) a ihneď rozdeľte na plochu.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	ako uzatvárací náter	0,15 - 0,2	kg/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy existujúca vrstva: StoPur EB 200 alebo StoPur EB 400, príp. posypte plastovými trieskami StoChips 1 mm alebo StoChips 3 mm
1. Príprava podkladu
2. Uzatvárací náter so StoPur VR 100 a Sto Ballotini 180 – 300 µm

Aplikácia

1. príprava podkladu

2. Uzatvárací náter so StoPur VR 100 a Sto Ballotini 180 – 300 µm

Zmes udržiavajte v stálom pohybe, aby sa zabránilo usadzovaniu Sto Ballotini a bezprostredne po rozmiešaní nahrubo rozdeľte (rozlejte) na plochu.

Technický list

StoPur VR 100

Jemné rozdelenie zmesi sa vykonáva ostrým stiahnutím špachtľou na plochy nad vodiacim zrnom Sto Ballotini.
Následným rozvalcovaním hrubým štruktúrovacím valcom (štruktúrovací valec, hrubý, žltý) rovnomerne rozdeľte a štruktúrujte.

Spotreba materiálu:
StoPur VR 100: 150 – 200 g/m²
Sto Ballotini 180 – 300 µm: 30 hmotnostných percent (45 – 60 g/m²)

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	odolný proti skorým dažďom po 2 hodinách Pochôdzny po 6 hodinách Úplne vytvrdnutý po 7 dňoch
---	--

Čistenie náradia	Náradie a pracovné pomôcky pri každom prerušení práce vyčistiť so StoDivers EV 100.
-------------------------	---

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Všeobecné pokyny pre spracovanie na www.stocretec.de ako aj v prílohe aktuálnej technickej príručky.
--	--

Dodávka			
	Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
	00075/002	StoPur VR 100 Combi	1 kg Combi

Skladovanie	
--------------------	--

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu, chrániť pred mrazom a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
------------------------------	--

Doba skladovania	V originálnom balení do ... (viď obal).
-------------------------	---

Označenie	
------------------	--

Produktová skupina	Uzatvárací náter
---------------------------	------------------

Bezpečnosť	Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Pri prvom odbere dostanete Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Dbať prosím na informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho skladovaní a likvidácii.
-------------------	--

Technický list

StoPur VR 100

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
info.sk@sto.com
www.sto.sk