

Technický list

StoPur VS 70

PUR adhézný mostík pre StoPur BA 2000



Charakteristika

Aplikácia	• ako adhézný mostík medzi podkladovým/vrchným náterom/škrabanou stierkou a StoPur BA 2000
Vlastnosti	• veľmi dobrá adhézia
Zvláštnosti/upozornenia	• ako adhézna penetrácia pre prípoje z tvrdého plastu ako PVC alebo ABS • testované podľa TL/TP-BEL-B3

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811-2	1,02 - 1,04 g/cm ³	
Viskozita (pri 23 °C)	EN ISO 3219	46 - 96 mPa.s	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivéj dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky	Požiadavky na podklad: Posypaný podkladový náter alebo škrabané stierkovanie so StoPox BV 100 musia byť suché, únosné a zbavené látok ktoré majú separačný účinok na daný druh alebo cudzích látok. Minimálny vek podkladného náteru/škrabanej stierky StoPox BV 100: Pri +20 °C: 1 deň pri +8 °C: 2 dni Teplota podkladu väčšia ako +1 °C a 3 K nad rosným bodom.
------------	---

Spracovanie

Teplota spracovania	minimálna teplota pri spracovaní: +1 °C relatívna vlhkosť vzduchu: minimálne 40 %, maximálne 85 %
Doba spracovateľnosti	pri +10 °C: cca 10 h pri +23 °C: cca 6 h pri +30 °C: cca 4 h

Technický list

StoPur VS 70

Pomer miešania	Pripravená na spracovanie.		
Príprava materiálu	StoPur VS 70 pred spracovaním dôkladne premiešať pomaly bežiacim miešadlom (300/min.).		
Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	ako adhézny mostík	0,1	kg/m ²
	Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		
Skladba povrchovej vrstvy	1. príprava podkladu 2. podkladový náter StoPox BV 100 3. škrabaná stierka (voliteľne) 4. adhézny mostík StoPur VS 70 5. tesniaca vrstva StoPur BA 2000 6. spojovacia vrstva StoPur VBS 2000 7. ochranná vrstva z liateho asfaltu		
Aplikácia	Dodržiavať vykonávací predpis StoPur BA 2000! 1. príprava podkladu 2. podkladový náter StoPox BV 100 3. škrabané stierkovanie (voliteľné) 4. adhézny mostík StoPur VS 70 Tenká vrstva StoPur VS 70 sa pri priemernej teplote podkladu +20 °C naniesie striekaním najskôr 1 deň po nanosení podkladného náteru/škrabanej stierky StoPox BV 100. Zabrániť vytváraniu kaluží. V prípade potreby prevalčekať suchým valčekom z jahňaciny. spotreba StoPur VS 70: max. 0,1 kg/m² 5. tesniaca vrstva StoPur BA 2000 Minimálna čakacia doba do nanosenia StoPur BA 2000 je 5 hodín, pri strednej teplote podkladu +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu > 40 %. Maximálna čakacia doba je 12 hodín. Upozornenie: V dôsledku vlhkosti a nečistôt medzi jednotlivými pracovnými úkonmi môže dôjsť narušeniu adhézie. Preto je nutné vykonať príslušné preventívne opatrenia. Pri nízkych teplotách sa musí počítať so zásadne oneskorenou reakciou, dlhšími		

Technický list

StoPur VS 70

časmi odvetrania, so zmenou konzistencie a prípadne s vyššou spotrebou materiálu.

Z tohto dôvodu spracovávať StoPur VS 70 podľa možností pri teplotách nad +15 °C.

Čistenie náradia	Ihneď po použití vyčistiť so StoDivers EV 100, príp. StoCryl VV.
-------------------------	--

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Všeobecné pokyny pre spracovanie na www.stocretec.de ako aj v prílohe aktuálnej technickej príručky.
--	--

Dodávka

Farebný odtieň	transparentný
-----------------------	---------------

Číslo výrobku		Označenie		Nádoba
14084-005		StoPur VS 70 bezfarebný		20 kg vedro

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu, chrániť pred mrazom a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
------------------------------	--

Doba skladovania	V originálnom balení do ... (viď obal).
-------------------------	---

Označenie

Produktová skupina	Adhézne mostíky
---------------------------	-----------------

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Pri prvom odbere dostanete Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Dbajte prosím na informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho skladovaní a likvidácii.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoPur VS 70

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk