


Technický list

StoPur WV 150

PUR uzatvárací náter, vodou riediteľný,
hodvábne matný



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- vystavený poveternosti
- ako farebný uzatvárací náter na polyuretánové podlahové povrchové úpravy s malým zaťažením

Vlastnosti

- rýchle tvrdnutie pri izbovej teplote
- dobrá stabilita farebného odtieňa

Vzhľad

- hodvábne matný

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Viskozita (pri 23 °C)	EN ISO 3219	560 - 840 mPa.s	zmes
Objemová hmotnosť (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	1,20 - 1,28 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Všeobecne:

- Suchý, vytvrdnutý
- Čisté uzatváracie nátery StoPur alebo povrchové úpravy StoPur

Vrchný náter:

- V priebehu 72 hodín aplikujte uzatvárací náter: Na nové povrchové úpravy na báze PUR je možné priamo po vytvrdnutí aplikovať uzatvárací náter so StoPur WV 150.
- Uzatvárací náter po 72 h: Starú povrchovú úpravu je nutné pred aplikáciou uzatváracieho náteru domatna vybrúsiť zelenou alebo čiernou brúsnou podložkou.

Teplota podkladu: min. +12 °C, 3 K vyššia ako rosný bod

Pevnosť v odtrhu, priemerná hodnota: 1,5 N/mm²

Pevnosť v odtrhu, minimálna jednotlivá hodnota: 1,0 N/mm²

Technický list

StoPur WV 150

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +12 °C
maximálna teplota: +25 °C

Teplota spracovania:
minimálna teplota: +12 °C
maximálna teplota: +25 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:
minimálne: 30 %
maximálne: 80 %

Doba spracovateľnosti

pri +12 °C: cca. 75 minút
pri +23 °C: cca. 60 minút

Pomer miešania

zložka A : zložka B
A : B
100,0 : 11,1 hmotnostných dielov

Príprava materiálu

Pokyny:

- Zložka A a zložka B sa dodávajú v zosúladenom zmiešavacom pomere a miešajú sa podľa nasledovných údajov.
- Dodržte poradie krokov postupu "Príprava materiálu".
- Teplota materiálu je v rozsahu od +15 °C do +25 °C.
- Teplota všetkých komponentov je v rozsahu od +15 °C do +25 °C.

Doba miešania:

- Dĺžka doby miešania závisí od teploty materiálu a okolitej teploty.
- Obsah každej nádoby miešajte rovnako dlhú dobu.

Možné následky príliš dlhej alebo príliš krátkej doby zmiešavania:

- Pri príliš dlhom zmiešavaní produktu sa skracuje doba jeho spracovania.

Príprava materiálu:

1. Rozmiešajte komponent A.
2. Pridajte bezo zvyšku komponent B.
3. Zložky miešajte dovtedy, kým nebude poriadne rozmiešané tvrdidlo, zmes homogénna a kým nevznikne masa bez šmúh.
Miešadlo: miešadlo s pomalými otáčkami, max. 300 ot./min
Doba miešania: min. 3 minúty
4. Dbajte na to, aby miešadlo miešalo aj v oblasti dna a po okraji zmiešavacej nádoby. Tvrdidlo musí byť rovnomerne rozmiešané.
5. Zmes prelejte do čistej nádoby. Ešte raz premiešajte zložky.
6. Po premiešaní materiál preliť cez lakovacie sito do čistej nádoby a ešte raz dôkladne premiešať. Týmto postupom sa odstráni hrudky vzniknuté pri primiešavaní.

Technický list

StoPur WV 150

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	ako uzatvárací náter	0,1 - 0,15 kg/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Skladba povrchovej vrstvy	1. Pripravte podklad. 2. Uzatvárací náter: StoPur WV 150 3. Voliteľný konzervačný prostriedok: StoDivers P 120
---------------------------	--

Aplikácia	1. Pripravte podklad. 2. Uzatvárací náter: - StoPur WV 150 - Produkt aplikujte rovnomerne krížovými ťahmi. Náradie: valček s krátkym vlasom - spotreba: cca. 0,1-0,15 kg/m ² , podľa podkladu - Upozornenie: Aby sa zabránilo nahromadeniu pri valcovaní, uzatvárací náter aplikujte rovnomerne do kríža. Produkt vopred umiestnite na veľké plochy. Náradie: Sto-Rakel s ozubenou gumenou lištou, zubové hladidlo 2 mm - Odporúčanie: Použite stieracu mriežku. 3. Voliteľný konzervačný prostriedok: - StoDivers P 120 - Produkt naneste rovnomerne a v tenkej vrstve. Náradie: vlhký mop - Produkt nechajte 20-30 minút vyschnúť. - Pri ďalších pracovných krokoch: Produkt naneste priečne voči predchádzajúcemu pracovnému kroku. - spotreba: cca. 30-50 ml/m ² , podľa pracovného kroku - Upozornenie: Uzatvárací náter naneste najskôr 2 dni po aplikácii. Zabráňte prekryvaniu. V závislosti od očakávaného zaťaženia: produkt aplikujte vo viacerých pracovných krokoch. Dodržujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.
-----------	---

pokyny:

Vrchný náter:
 - hrúbka vrstvy: < 0,5 mm
 - Hrúbka vrstvy sa mechanickým používaním znižuje. Preto sa môže skrátiť doba použiteľnosti.

Technický list

StoPur WV 150

Odolný voči zmäkčovadlám:

- StoPur WV 150 nie je odolný voči zmäkčovadlám.
- StoDivers P 120 nie je odolný voči zmäkčovadlám.

Farebné odtiene s vyšším obsahom pigmentov mimo sivej oblasti:

- Aplikujte uzatvárací náter so StoPur WV 150 transparentný, aby sa zabránilo nadmernému opotrebovaniu farby.

Použitie v exteriéri a interiéri:

- StoPur WV 150 je možné použiť v interiéri a v exteriéri.
- V exteriéri použite zvonku StoPur WV 150.
- V interiéri použite zvnútra StoPur WV 150.

Ochrana pred škriabancami a stopami po brúsení:

- Voliteľne aplikujte aj uzatvárací náter StoPur WV 150 transparentný.

Spracovanie vodou riediteľných systémov povrchových úprav:

- Dbajte na dostatočnú výmenu vzduchu. Zabráňte prievanu.
- Rôzne nanášanie materiálu, príliš vysoká vlhkosť a príliš nízke teploty môžu mať za následok zhoršený vzhľad, napr. rozdielne stupne lesku.

Zvýšenie stupňa lesku:

- Stupeň lesku sa zvýši pomocou konzervačného prostriedku StoDivers P 120.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

prachosuchý: po cca. 4 hodinách
pochôdzny: po cca. 16 hodinách
úplne vytvrdnutý: po cca. 7 dňoch
Všetky technické údaje sú približné hodnoty a boli zistené, ak nie je uvedené inak, pri normálnych klimatických podmienkach +23 °C, relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a na štandardnom farebnom odtieni RAL 7032.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.
Mechanicky odstrániť stuhnutý materiál.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Aplikácia je možná aj na plochy stien.

1. Dodržujte všeobecné pokyny pre spracovanie:
 - pozri www.stocretec.de, produkty
 - viď technickú príručku, príloha

2. Dodržujte vykonávací predpis.

Dodávka

Farebný odtieň

farebná vzorkovnica RAL, obmedzene tónovateľná podľa StoColor System, veľká rozmanitosť farebných odtieňov

Technický list

StoPur WV 150

Balenie	vedro a dóza		
	Číslo výrobku	Označenie	Nádoba
	00088/007	StoPur WV 150 innen Set getönt	8,07 kg set
	00090/001	StoPur WV 150, (A+B), exteriér	8,07 kg set

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenom originálnom balení až do uplynutia minimálnej doby skladovania. Prvá číslica šarže predstavuje koncové číslo roka. Druhá a tretia číslica predstavuje kalendárny týždeň. Príklad: 1450013223 - minimálna doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa v r. 2021. Vid' obal výrobku

Označenie

Produktová skupina	Uzatvárací náter
--------------------	------------------

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ. Pri prvom odbere dostanete Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Dbajte prosím na informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho skladovaní a likvidácii.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoPur WV 150

SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk