


Technický list

StoPur WV 202

PUR uzatvárací náter, vodou riediteľný,
elastifikovaný, matný, s nízkym obsahom emisií



Charakteristika

Aplikácia	- interiér - ako farebný uzatvárací náter pre podlahové plochy s nízkym zaťažením
Vlastnosti	- dobrá stabilita farebného odtieňa - odolný voči UV žiareniu
Vzhľad	matný

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Viskozita (pri 23 °C)	EN ISO 3219	450 - 950 mPa.s	zmes
Objemová hmotnosť (zmes 23 °C)	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	zmes

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivéj dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky	Všeobecne: - Suchý, nosný - Čisté uzatváracie nátery StoPur alebo povrchové úpravy StoPur Vrchný náter: - V priebehu 72 hodín aplikujte uzatvárací náter: Na nové povrchové úpravy na báze PUR je možné priamo po vytvrdnutí aplikovať uzatvárací náter so StoPur WV 152. - Aplikujte uzatvárací náter po 72 hodinách: Starú povrchovú úpravu je nutné pred aplikáciou uzatváracieho náteru vybrúsiť do matna zelenou alebo čiernou brúsnou podložkou. Teplota podkladu: min. +10 °C, 3 K vyššia ako rosný bod Pevnosť v odtrhu, priemerná hodnota: 1,5 N/mm² Pevnosť v odtrhu, minimálna jednotlivá hodnota: 1,0 N/mm²
------------	--

Technický list

StoPur WV 202

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +15 °C
maximálna teplota: +25 °C

Teplota spracovania:
minimálna teplota: +15 °C
maximálna teplota: +25 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:
minimálne: 40 %
maximálne: 75 %

Doba spracovateľnosti

pri +23 °C: cca. 45 minút

Pomer miešania

zložka A : zložka B
A : B
100,0 : 9,0 hmotnostných dielov

Príprava materiálu

Pokyny:

- Zložka A a zložka B sa dodávajú v zosúladenom zmiešavacom pomere a miešajú sa podľa nasledovných údajov:
- Dodržte poradie krokov postupu "Príprava materiálu".
- Teplota materiálu je v rozsahu od +15 °C do +25 °C.
- Teplota všetkých komponentov je v rozsahu od +15 °C do +25 °C.

Doba miešania:

- Dĺžka doby miešania závisí od teploty materiálu a okolitej teploty.
- Obsah každej nádoby miešajte rovnako dlhú dobu.

Možné následky príliš dlhej alebo príliš krátkej doby zmiešavania:

- Pri príliš dlhom zmiešavaní produktu sa skracuje doba jeho spracovania.

Príprava materiálu:

1. Rozmiešajte komponent A.
2. Pridajte bezo zvyšku komponent B.
3. Zložky miešajte dovedy, kým nebude poriadne rozmiešané tvrdidlo, zmes homogénna a kým nevznikne masa bez šmúh.
Miešadlo: miešadlo s pomalými otáčkami, max. 300 ot./min
Doba miešania: min. 3 minúty
4. Dbajte na to, aby miešadlo miešalo aj v oblasti dna a po okraji zmiešavacej nádoby. Tvrdidlo musí byť rovnomerne rozmiešané.
5. Zmes prelejte do čistej nádoby. Ešte raz premiešajte zložky.

Po premiešaní materiál preliať cez lakovacie sito do čistej nádoby a ešte raz dôkladne premiešať. Tým sa odstráni prípadne vzniknuté hrudky.

Technický list

StoPur WV 202

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	ako uzatvárací náter	120 - 140 g/m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		
Skladba povrchovej vrstvy	povrchová úprava na podklady viazané cementom 1. Pripravte podklad. 2. Nanesenie podkladového náteru: StoPox GH 500 3. Posypať: StoQuarz 0,3-0,8 mm 4. Voliteľne aplikujte vyrovnávaciu vrstvu: StoPur CL 125 5. Povrchovo upraviť: StoPur CL 125 6. Uzatvárací náter: StoPur WV 202	
Aplikácia	povrchová úprava na podklady viazané cementom 1. Pripravte podklad. 2. Nanesenie podkladového náteru: - StoPox GH 500 - Produkt aplikujte rovnomerne. Náradie: gumená stierka - Rozvalčujte produkt a rovnomerne ho rozotrite. - spotreba: cca. 0,2-0,3 kg/m ² , podľa drsnosti podkladu - Upozornenie: Zabráňte vytváraniu kaluží. 3. Posypať: - StoQuarz 0,3-0,8 mm - Čerstvý podkladový náter nepieskujte s prebytkom ale tak, aby ležalo zrno vedľa zrna. - spotreba: cca. 0,5-1,0 kg/m ² 4. Voliteľne aplikujte vyrovnávaciu vrstvu: - StoPur CL 125 - Aplikujte produkt. Náradie: stierka - Produkt rovnomerne rozotrite. - spotreba: cca. 0,6-1,0 kg/m ² 5. Povrchovo upraviť: - StoPur CL 125 - Aplikujte produkt. Náradie: stierka - Produkt rovnomerne rozotrite a odvodušnite. Náradie: ostrý valček - spotreba: cca. 1,8-2,5 kg/m ² - Upozornenie: Povrchovú úpravu je nutné aplikovať v priebehu 24 hodín na vrstvu nachádzajúcu sa pod ňou. 6. Uzatvárací náter:	

Technický list

StoPur WV 202

- StoPur WV 202
- Produkt aplikujte rovnomerne krížovými ťahmi. Nádrie: stierka s gumenou lištou, ozubenie 1 mm
- Rozvalčujte produkt a rovnomerne ho rozotrite do kríža. Nádrie: Sto-Lackierwalze Nylon RS8 - výrobok č. 08278-006
- spotreba StoPur WV 202: cca. 120-140 g/m²
- Upozornenie: Zabráňte vytváraniu kaluží, aby sa zabránilo rozdielnym stupňom lesku. Medzi dvomi nánosmi nanášanými valcom nesmie uplynúť dlhšia doba ako päť minút. Vždy pracujte systémom mokry do mokrého, aby ste zabránilo zaschnutiu okrajov spracovávaného materiálu.

Zabráňte nánosom pri valcovaní:

- Uzatvárací náter aplikujte rovnomerne do kríža.
- Zabráňte prekrývaniu.
- V závislosti od očakávaného zaťaženia sú nevyhnutné viaceré pracovné kroky.
- Dodržujte čas schnutia medzi pracovnými krokmi.

Upozornenie:

- Počas aplikácie zabráňte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám a prievanu.
- Pri vystavení chemikáliám sa môžu vyskytnúť sfarbenia, ktoré však nemajú negatívny vplyv na technickú funkčnosť povrchovej úpravy.
- Pri práci s polyuretánmi dbajte na to, aby materiál počas tvrdnutia neprišiel do styku s vodou, pretože inak môže dôjsť ku vytváraniu reakčných bublín (peny).
- Pri aplikácii uzatváracieho náteru môžu vzniknúť nánosy vplyvom valcovania.
- Hrúbka vrstvy uzatváracieho náteru: < 0,5 mm. Hrúbka vrstvy sa mechanickým používaním znižuje. Preto sa môže skrátiť doba použiteľnosti.
- Rôzne nanášanie materiálu, príliš vysoká vlhkosť a príliš nízke teploty môžu mať za následok zhoršený vzhľad, napr. rozdielne stupne lesku.

Odolný voči zmäkčovadlám:

- StoPur WV 202 nie je odolný voči zmäkčovadlám.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

pochôdzny: po cca. 16 hodinách
úplne vytvrdnutý: po cca. 7 dňoch

Všetky technické údaje sú približné hodnoty a boli zistené, ak nie je uvedené inak, pri normálnych klimatických podmienkach +23 °C, relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a na štandardnom farebnom odtieni RAL 7032.

Čistenie náradia

Očistite nádrie vodou.
Mechanicky odstrániť stuhnutý materiál.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

1. Dodržujte všeobecné pokyny pre spracovanie:
 - pozri www.stocretec.de, produkty
 - viď technickú príručku, príloha

Technický list

StoPur WV 202

2. Dodržujte vykonávací predpis.

Vyhlásenie o parametroch, označenie CE:

- Vyhlásenie o parametroch: pozri www.stocretec.de

- Odolnosť nášľapnej vrstvy uvedená vo vyhlásení o parametroch sa vzťahuje na hladký, neposypaný obklad.

Dodávka

Farebný odtieň farebná vzorkovnica RAL,
veľká rozmanitosť farebných odtieňov

Číslo výrobku

Označenie

Nádoba

04076/001

StoPur WV 202 Set getönt

12 kg set

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenom originálnom balení až do uplynutia minimálnej doby skladovania. Prvá číslica šarže predstavuje koncové číslo roka. Druhá a tretia číslica predstavuje kalendárny týždeň. Príklad: 1450013223 - minimálna doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa v r. 2021. Vid' obal výrobku

Označenie

Produktová skupina Uzatvárací náter

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

StoPur WV 202

Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk