

Technický list

StoSeal L 110

Jednozložkové tekuté tesnenie v oblasti okenných parapetov



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na vytvorenie druhej tesniacej vrstvy pod parapetmi
- ako náter na armovaciu vrstvu
- nevhodné na plochy, na ktoré trvalo pôsobí voda
- nevhodné na dilatačné škáry a pohyblivé škáry

Vlastnosti

- vytvára vzduchotesnú, vodotesnú, elastickú membránu
- na báze vody
- zosilnený vláknami
- pastózny
- premostenie malých trhlín (< 1,5 mm)
- pretierateľný

Zvláštnosti/upozornenia

- neriediť
- iba obmedzene odolný voči UV žiareniu

Podklad

Požiadavky

Podklad všeobecne:

- Pevný, rovný, suchý, nosný
- Bez mastnoty a prachu
- Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov

Odporúčanie:

- Vyčistiť podklad.

Príprava

Použitie ako druhá úroveň tesnenia pod parapety:
Pripevniť izolačné dosky. Izoláciu parapetu realizovať so spádom (v závislosti od spádu parapetu). Izoláciu ostenia vyhotoviť tak, aby v oblasti dolných rohov okna nevznikli žiadne medzery.

Zaarmujte oblasť výstuže. Na tento účel použite StoProfil Drip F. Zabezpečí sa tým bezchybné odvádzanie vody z druhej úrovne tesnenia. Ak je ostenie hlbšie ako šírka pásu sieťoviny StoProfil Drip F, tak je na úplné armovanie hornej strany výstuže potrebný ďalší pás sieťoviny. Je pritom treba zabezpečiť prekrytie sieťoviny min. 10 cm.

Technický list

StoSeal L 110

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +5 °C
maximálna teplota: +30 °C

StoSeal L 110 musí mať približne izbovú teplotu. Príliš nízka teplota StoSeal L 110 zhoršuje natierateľnosť.

Príprava materiálu

Neriediť.
Materiál pred spracovaním dobre premiešať.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

v závislosti od podkladu

0,5 - 1,0

kg/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

natieranie

všeobecné informácie:

Druhá úroveň tesnenia zahŕňa nasledovné plochy:

1. Plochy výstuže s miernym sklonom.
2. ostenia vo výške neskôr montovaného parapetu príp. jeho bočných ukončení
3. Dolná oblasť zaslepovacieho rámu príp. základného profilu okna.

Varianty vyhotovenia:

- Povrchová úprava plôch (1) a (2) so StoSeal L 110. Vytvorenie prechodu k zaslepovaciemu rámu príp. základnému profilu okna pomocou StoSeal Band Elast.
- Povrchová úprava plôch (1), (2) a (3) so StoSeal L 110, pričom do prechodu k zaslepovaciemu rámu príp. základnému profilu okna sa vkladá vliesový pás.

StoSeal L 110 naneste nezriedený pomocou plochého štetca. Nanášaná hrúbka každej vrstvy (mokrý film): 1-3 mm

Ostenia povrchovo upravte až do výšky neskôr montovaného parapetu príp. jeho bočných ukončení.

Ak sa má povrchovo upraviť aj spodná oblasť zaslepovacieho rámu (príp. základný profil okna), tak je treba do vnútorného rohu medzi zaslepovací rám a vystuženú hornú stranu výstuže zapustiť zložený vliesový pás do mokrého StoSeal L 110 a tým ho povrchovo upraviť. Ako vliesový pás použite Sto-Glasfaser-Fugenband.

Naneste minimálne jednu ďalšiu vrstvu. Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte mierne zaschnúť predchádzajúcu vrstvu. Musí sa vytvoriť šupka. odporúčanie: Pri nanášaní druhej vrstvy zmeňte smer natierania.

Technický list

StoSeal L 110

upozornenie: Odstráňte krycie pásky kým ešte nie je povrchová úprava vyschnutá.

Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.		
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Dodržiujte údaje v technickom liste StoProfil Drip F. Podľa oblasti použitia povrchovú úpravu neskôr prekryje parapet, smie byť voľne vystavená poveternostným vplyvom (počas fázy výstavby) maximálne 3 mesiace. StoSeal L 110 nenanášajte na plochy, ktoré sa majú neskôr omietať a po montáži parapetu zostať viditeľné.		
Dodávka			
Farebný odtieň	biela		
Balenie	vedro		
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Teplota skladovania: +5 °C až +25 °C.		
Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe. Vysvetlenie čísla šarže: Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026 Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.		
Certifikáty / schválenia			
	<table><tr><td>Classification report No. 2019-01-0867-K1</td><td>StoGold Coat® / StoSeal L 110 - tesnosť voči hnanému dažďu Skúška tesnosti voči hnanému dažďu</td></tr></table>	Classification report No. 2019-01-0867-K1	StoGold Coat® / StoSeal L 110 - tesnosť voči hnanému dažďu Skúška tesnosti voči hnanému dažďu
Classification report No. 2019-01-0867-K1	StoGold Coat® / StoSeal L 110 - tesnosť voči hnanému dažďu Skúška tesnosti voči hnanému dažďu		
Označenie			
Produktová skupina	Príslušenstvo ETICS		
Bezpečnosť	Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!		

Technický list

StoSeal L 110

Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk