


Technický list

StoTap Pro 100 A

Sklovláknitý vlies, testovaný na zdravotnú nezávadnosť, bielo pigmentovaný, s vodou aktivovateľnou lepiacou plochou



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- na renováciu (preklenutie trhlín), sanáciu (prepracovanie podkladu) a dekoratívne stvárnenie hladkých plôch stien a stropov
- vďaka jednoduchému spracovaniu vhodné najmä na veľké plochy

Vlastnosti

- z prírodných surovín
- mechanicky zaťažiteľný
- premostňujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
- rozmerovo stabilný
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- odolný voči rozkladu
- úspora času a nákladov pri spracovaní
- nenabobtnáva
- odolný voči vlhkosti
- nie je potrebné žiadne prídavné lepidlo
- priamo prepracovateľný
- v závislosti od skladby nehorľavý alebo ťažko horľavý
- nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je cca 10 µm
- možná povrchová úprava
- plošná hmotnosť cca. 215 g/m²

Formát

- šírka role: cca 1 m
- dĺžka role: 25 m
- dĺžka rolky: 40 m

Vzhľad

- hladký povrch bez štruktúry
- všestranné možnosti farebného riešenia

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť		215 g/m²	cca
Priemer vlákien		10 µm	

Technický list

StoTap Pro 100 A

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvety ani separačné prostriedky.

Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňa vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne a silne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Izolujte so StoPrep Isol.

StoPrep Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:

Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie prínavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezabavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Technický list

StoTap Pro 100 A

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +5 °C

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

hmotnosť cca. 215 g/m²

1,00

m²/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

podkladová vrstva (v prípade potreby):
Podľa typu a stavu podkladu.

lepidlo:

Na zadnej strane produktu je vrstva lepidla, ktorá sa aktivuje vodou. Nie je potrebné použiť ďalšie lepidlo.

medzivrstva a konečná povrchová úprava:

V závislosti od príslušnej požiadavky, napr. stupňa namáhania alebo stupňa lesku, je možné realizovať nasledovné konečné povrchové úpravy zo sortimentu firmy Sto pre interiéry:

farebné nátery: StoColor Opticryl, StoColor Titanium, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Select Matt, StoColor Supermatt, , StoColor Sil Comfort

interiérové omietky

efektné povrchové úpravy

medzináter nie je potrebný v prípade:

– matných a veľmi matných povrchových úpravách

– bielych a starobielych farebných odtieňoch

Vid' technický list príslušnej povrchovej úpravy.

Aplikácia

tapety s nanosenou vrstvou lepidla, Sto-Aqua-Quick-tapetovacie zariadenie, pretretie obkladov stien

Do tapetovacieho zariadenia Sto-Aqua-Quick-Tapeziermaschine naplniť čistú vodu a do stroja vložiť roľku vliesu. Strana s lepiacou vrstvou musí smerovať nahor. Vlies pretiahnuť cez vodný kúpeľ. Voda aktivuje lepidlo nachádzajúce sa na zadnej strane vliesu. Vodu v ponornej vani vymieňať po cca. každých 5 - 8 roľiach.

Doba aktivácie a doba kľudu: min. 1 až max. 10 minút.

Následne narezané a k sebe priložené pásy vliesu nalepiť na stenu bez bublín na doraz alebo s dvojitém zárezom. Keď je doba prestoja dlhšia, ako je zadané, pásy vliesu sa od seba oddeľujú ťažšie. Keď sa vliesy spracúvajú na strope, odporúčaná doba aktivácie je 2 – 3 minúty. Keď sa pásy vliesu spracúvajú vedľa seba, priraziť tieto k sebe veľmi tesne a usitiť sa, že sa nevlia.

Diel vliesu, ktorý je vo vode dlhšie, sa môže sfarbiť na tmavšie. Sfarbenie môže byť po vysušení ešte viditeľné. Povrchová úprava neskôr sfarbenie prekryje.

Technický list

StoTap Pro 100 A

Lepidlo bude po vyschnutí transparentné. Zvyšky lepidla na povrchu okamžite utrieť čistou vlhkou utierkou.

Pred prilepením pristihnúť pásy vliesu s rezervou 5 - 10 cm.

rozdiely v štruktúre:

Aby sa zamedzilo rozdielom v štruktúre, nelepiť pásy vliesu na jednej ploche s prekladaním alebo obrátenou stranou. Pravidelne sa opakujúci ťah písma označuje zadnú stranu vliesu.

rezanie vliesu:

Vlies v oblasti stropov, dverí a soklových líšt nechať zaschnúť a ihneď po pritlačení pomocou oceľového pravítka ho odrezať ostrým nožom alebo nožnicami.

vyčnievajúce rohy:

Vlies uložiť min. 10 - 15 cm okolo vyčnievajúcich rohov, aby ste zabezpečili jeho pripojenie k ďalším pásom vliesu. Ešte raz naniesť lepidlo na suché miesta a pritlačiť tkaninu na lepidlo. Pre ľahšie opracovanie rohov zvlhčiť vlies na hrane alebo roh opatrne vo vlhkom stave obrúsiť.

odporúčanie: Kvôli lepšej ochrane hrán použiť na vonkajších rohoch profily StoSilent Profil EW.

Pri spracovaní vliesu sa môžu uvoľňovať sklenené vlákna a u citlivých osôb vyvolať svrbenie. Zo zdravotného hľadiska je však neškodné a po skončení práce odznie.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch

Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie ohľadom schnutia:

Sadrové stierkové hmoty odporúčané výrobcami sadrokartónových dosiek môžu byť mimoriadne citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a k odlupovaniu. Dostatočná ventilácia a teplota urýchľujú schnutie.

Výrobok je podrobovaný nepretržitej kontrole kvality. Môžu sa vyskytnúť ojedinelé chybné miesta spôsobené pri výrobe. Chybné miesta sú označené na zrezaných hranách a vliesy sú adekvátne dlhšie. V prípade sklotextilných dekoratívnych tapiet a sklenených vliesov je tolerancia ich šírky +/- 1 cm. V prípade minimálnej šírky je

Technický list

StoTap Pro 100 A

sklotextilná dekoratívna tapeta a sklený vlies adekvátne dlhšia. Takéto chyby neopravňujú k reklamácii. Pri strihaní pásov dbať na ich bezchybnosť. Reklamácie po spracovaní viac ako 10 pásov vliesu sa neuznávajú.

V prípade oprávnených nedostatkov uviesť kontrolné číslo (pozri vložku do rolky/koniec rolky alebo kartón) a zaistiť vzorku materiálu.

Nepoužívať výrobok na spevňovanie alebo premostenie stavebnodynamických trhlín.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň bielo pigmentovaný

Balenie kartón (1 rola)

Skladovanie

Podmienky skladovania Role skladovať nastojato a v suchu.

Certifikáty / schválenia

STANDARD 100 by OEKO-
TEX® - Institut Hohenstein -
Zertifikat 25.3.0123

StoTap Pro 100 A, StoTex Select S/P/A a StoTex Classic
S/P/A - dekoratívna tapeta
Schadstoffgeprüfte Textilien gemäß STANDARD 100 by
OEKO-TEX®

Označenie

Produktová skupina Sklovláknitý vlies

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až

Technický list

StoTap Pro 100 A

po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk