


Technický list

StoTap Pro 100 S

Skloláknitý vlies, prírodne biely



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - pre renováciu (premostenie trhlín), sanáciu (prepracovanie podkladu) a dekoratívne stvárnenie plôch stien a stropov

- Vlastnosti**
- mechanicky zaťažiteľný
 - premostňujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
 - rozmerovo stabilný
 - nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je $> 5 \mu\text{m}$
 - možná povrchová úprava
 - v závislosti od skladby nehorľavý alebo ťažko horľavý
 - plošná hmotnosť cca. 35 g/m^2

- Formát**
- šírka role: cca 1 m
 - dĺžka role: 50 m

- Vzhľad**
- všestranné možnosti farebného riešenia
 - pozri kolekciu StoTex/StoTap

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť		35 g/m^2	cca
Priemer vlákien		$> 5 \mu\text{m}$	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.

- Príprava**
- Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňň vzťahujú.

Technický list

StoTap Pro 100 S

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne a silne nasiakavé podklady:
Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.
StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:
Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výroby:
Izolujte so StoPrep Isol.
StoPrep Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:
Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:
Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie príľnavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +5 °C

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	hmotnosť cca. 35 g/m ²	1,00	m ² /m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Skladba povrchovej vrstvy podkladová vrstva (v prípade potreby):
Podľa typu a stavu podkladu.

Technický list

StoTap Pro 100 S

	lepidlo: StoColl Tex, StoColl Tap medzivrstva a konečná povrchová úprava: V závislosti od príslušnej požiadavky, napr. stupňa namáhania alebo stupňa lesku, je možné realizovať nasledovné konečné povrchové úpravy zo sortimentu firmy Sto pre interiéry: farebné nátery: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort a StoColor Puran Satin interiérové omietky efektné povrchové úpravy Vid' technický list príslušnej povrchovej úpravy.
Aplikácia	lepidlo na podklad, pretretie obkladov stien Na stenu rovnomerne naniesť dostatočné množstvo lepidla v šírke 1 – 2 pásov. Sklovláknitý vlies zapustiť bez bublín alebo v dvojitom reze do vlhkej vrstvy lepidla. Odporúčame aplikáciu v dvojitom reze. Lepidlo bude po vyschnutí transparentné. Zvyšky lepidla na povrchu okamžite utrieť čistou vlhkou utierkou. Lepidlo StoColl Tap na spracovanie pomocou tapetovacieho zariadenia zriediť s 10 % vody. V prípade použitia napr. tapetovacieho zariadenia tapo-fix nastaviť množstvo lepidla na "1". Ak sa lepidlo nanáša valcom, neriediť ho. Spotreba je v závislosti od podkladu a typu lepidla 0,16 - 0,25 kg/m². Konzistenciu lepidla nastaviť podľa typu vliesu. Pred prilepením pristihnúť pásy vliesu s rezervou 5 - 10 cm. rozdiely v štruktúre: Aby sa zamedzilo rozdielom v štruktúre, nelepiť pásy vliesu na jednej ploche s prekladaním alebo obrátenou stranou. rezanie vliesu: Vlies v oblasti stropov, dverí a soklových líšt nechať zaschnúť a ihneď po pritlačení pomocou oceľového pravítka ho odrezat' ostrým nožom alebo nožnicami. vyčnievajúce rohy: Vlies uložiť min. 10 - 15 cm okolo vyčnievajúcich rohov, aby ste zabezpečili jeho pripojenie k ďalším pásom vliesu. Ešte raz naniesť lepidlo na suché miesta a pritlačiť vlies na lepidlo. odporúčanie: Kvôli lepšej ochrane hrán použiť na vonkajších rohoch profily StoSilent Profil EW.
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.

Technický list

StoTap Pro 100 S

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie ohľadom schnutia:
Sadrové stierkové hmoty odporúčané výrobcami sadrokartónových dosiek môžu byť mimoriadne citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a k odlupovaniu. Dostatočná ventilácia a teplota urýchľujú schnutie.

Výrobok je podrobovaný nepretržitej kontrole kvality. Môžu sa vyskytnúť ojedinelé chybné miesta spôsobené pri výrobe. Chybné miesta sú označené na zrezaných hranách a vliesy sú adekvátne dlhšie.

V prípade sklotextilných dekoratívnych tapiet a sklených vliesov je tolerancia ich šírky +/- 1 cm. V prípade minimálnej šírky je sklotextilná dekoratívna tapeta a sklený vlies adekvátne dlhšia.

Takéto chyby neopravňujú k reklamácii. Pri strihaní pásov dbať na ich bezchybnosť. Reklamácie po spracovaní viac ako 10 pásov vliesu sa neuznávajú.

V prípade oprávnených nedostatkov uveďte kontrolné číslo (pozri jadro zvitku alebo kartón) a zaistite vzorku materiálu.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň

prírodne biely

Balenie

kartón (1 rola)

Skladovanie

Podmienky skladovania

Role skladovať nastojato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina

Sklovláknitý vlies

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Technický list

StoTap Pro 100 S

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk