


Technický list

StoTap Pro 150 SV

Vlies zo skleného vlákna pre použitie do stierky,
prírodne biely



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- na priame zapustenie do stierkových hmôt, napr. do StoLevell In AS, StoLevell In XXL a StoLevell In Sil
- k preklenutiu vlasových trhlín, trhlín zo zmršťovania a vysychania
- pre vyhladenie drsných (starých) podkladov
- ako základ pre ďalšie systémové skladby

Vlastnosti

- premostňujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
- jednoduché a hospodárne spracovanie
- rozmerovo stabilný
- odolnosť voči zásadám
- odolná voči rozloženiu
- nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je cca 13 µm
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: A2-s1, d0 v systéme so StoLevell In XXL
- možná povrchová úprava

Formát

- šírka role: cca 1 m
- dĺžka role: 50 m

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Reakcia na oheň	EN 13501-1	A2-s1, d0	v systéme so StoLevell In XXL
Plošná hmotnosť		40 g/m ²	cca
Priemer vlákien		> 13 µm	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkveti ani separačné prostriedky.

Technický list

StoTap Pro 150 SV

Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňa vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Izolujte so StoPrep Isol.

StoPrep Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:

Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie príťažlivosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +5 °C

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

hmotnosť cca. 40 g/m²

1,00

m²/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Technický list

StoTap Pro 150 SV

Skladba povrchovej vrstvy	podkladová vrstva (v prípade potreby): Podľa typu a stavu podkladu. medzivrstva: StoLevell In XXL, StoLevell In AS alebo StoLevell In Sil konečná povrchová úprava: Po aplikácii podkladového náteru so StoPrim Plex je možné naniesť omietkovú alebo štruktúrovanú povrchovú úpravu alebo interiérovú farbu zo sortimentu Sto. Hrubé štruktúry podkladu (napr. zrnitosť omietky < 2 mm) vyrovnať stierkovou hmotou. Ak sa aplikuje iba farebný náter, je potrebné najskôr naniesť tenkú vrstvu stierkovej hmoty, príp. ju obrúsiť a následne naniesť farebný náter. Viď technický list príslušnej povrchovej úpravy.
Aplikácia	zapracovanie do stierkovej hmoty Dostatočné množstvo stierkovej hmoty naneste rovnomerne v šírke 2 až 3 pásov ručne alebo strojovo, napr. pomocou inoSPRAY XXL. Stierkovú hmotu prečesajte zubovým hladidlom so zubmi 4x6x4, napr. Sto-Glättekelle (výr.č.: 08288-045). Položte a pritlačte prvý pás stierkovacieho vliesu do stierkovej hmoty tak, aby bol bez bublín a bez záhybov. Pri pritláčaní v oblasti spojov nechať cca. 10 cm nepritlačených. Ďalší pás vliesu položte s prekrytím v oblasti spoja cca 5 cm, pritlačte, ale opäť nechať v oblasti spoja nepritlačené. Orezávacím nožom vytvorte dvojité rez. Odstráňte odrezané diely. Vlies vyhladiť v oblasti stykov a na celej ploche, napr. pomocou Sto-Flächenspachtel (výr.č.: 08290-016). rezanie tkaniny: Pred prilepením odstrihnúť pásy sieťoviny s presahom cca. 5 cm. Pre oblasti s výrezmi, hranami a ukončeniami zrezať vlies s presahom. Pritlačiť vlies na vrstvu lepidla a ihneď ho presne zrezať nožom alebo nožnicami podľa oceľového pravítka. rohý: Vlies nekláste cez vnútorné ani vonkajšie rohy, ale v rohoch ho odrezať alebo priložiť na doraz.
Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota spomaľujú schnutie. Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Technický list

StoTap Pro 150 SV

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie ohľadom schnutia:
Sadrové stierkové hmoty odporúčané výrobcami sadrokartónových dosiek môžu byť mimoriadne citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a k odlupovaniu. Spolková asociácia výrobcov SDK dosiek, reg. združ. preto vo svojej smernici "Stierkovanie sadrokartónových dosiek" doporučuje zaistiť dostatočným vetraním a teplotou ich rýchle vyschnutie.

upozornenie ohľadom reklamácií:
Výrobok je podrobovaný nepretržitej kontrole kvality.
Môžu sa vyskytnúť ojedinelé chybné miesta spôsobené pri výrobe. Chybné miesta sú označené na zrezaných hranách a tapety sú adekvátne dlhšie.
V prípade sklotextilných dekoratívnych tapiet a sklenených vliesov je tolerancia ich šírky +/- 1 cm. V prípade menšej šírky sú sklotextilná dekoratívna tapeta a sklený vlies príslušne dlhšie. Takéto chyby neopravňujú k reklamáci. Reklamácie po spracovaní viac ako 10 pásov sieťoviny nie je možné uznať.

V prípade oprávnených nedostatkov uveďte kontrolné číslo (viď jadro zvitku alebo kartón) a zaistite vzorku materiálu.

Nepoužívať produkt na spevňovanie dynamických trhlín stavieb.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:
- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň prírodne biely

Balenie

kartón (1 rola)

Skladovanie

Podmienky skladovania Role skladovať nastojato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Vlies pre použitie do stierky

Technický list

StoTap Pro 150 SV

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk