


Technický list

StoTap Pro 500

Vlies z celulózy, biely



Charakteristika

- Aplikácia**
- interiér
 - na renováciu (preklenutie trhlín), sanáciu (prepracovanie podkladu) a dekoratívne stvárnenie hladkých plôch stien a stropov

- Vlastnosti**
- mechanicky zaťažiteľný
 - premostňujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
 - rozmerovo stabilný
 - ťažko horľavý
 - nevyžaduje čas na zmäknutie
 - v prípade spracovania pomocou škrobového lepidla treba neskôr vlies mierne odstrániť
 - možná povrchová úprava
 - s nízkym obsahom emisií
 - bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
 - bez častíc spôsobujúcich fogging-efekt
 - plošná hmotnosť cca. 150 g/m² - 160 g/m²

- Formát**
- šírka role: cca. 0,75 m
 - dĺžka role: 25 m

- Vzhľad**
- hladký povrch bez štruktúry
 - všestranné možnosti farebného riešenia
 - pozri kolekciu StoTex/StoTap

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť		150 - 160 g/m ²	cca
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Technický list

StoTap Pro 500

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.

Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňa vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne a silne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Izolujte so StoPrim Isol.

StoPrim Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:

Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie prínavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezavazujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania

najnižšia teplota spracovania a teplota podkladu: +5 °C

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

hmotnosť cca. 150 - 160 g/m²

1,33

m/m²

Technický list

StoTap Pro 500

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

podkladová vrstva (v prípade potreby):
Podľa typu a stavu podkladu.

lepidlo:

StoColl Tap, StoColl Tex, Metylan TG Power Granulat alebo Metylan NP Power Granulat plus

medzivrstva a konečná povrchová úprava:

V závislosti od príslušnej požiadavky, napr. stupňa namáhania alebo stupňa lesku, je možné realizovať nasledovné konečné povrchové úpravy zo sortimentu firmy Sto pre interiéry:

- farebné nátery: StoColor Supermatt, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Sil Comfort, StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Titanium a StoColor Puran Satin
- Vnútorne omietky
- efektne povrchové úpravy

Vo všeobecnosti nie je potrebný medzináter v nasledovnom prípade:

- matné a tupo matné nátery, napr. StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Opticryl Matt, StoColor In, StoColor Select Matt
- biele a starobiele farebné odtiene

Vid' technický list príslušnej povrchovej úpravy.

Aplikácia

lepidlo na podklad, spracovanie pomocou tapetovacieho zariadenia, pretretie obkladov stien

Na stenu rovnomerne naniesť dostatočné množstvo lepidla v šírke 1 – 2 pásov. Vlies uložiť bez bublín na doraz postupom dvojitého strihu do vlhkéj vrstvy lepidla. Lepidlo bude po vyschnutí transparentné. Lepidlo zriediť 10 % vody. Ak sa lepidlo nanáša valcom, neriediť ho. Spotreba je v závislosti od podkladu a typu lepidla 0,16 - 0,25 kg/m². Zvyšky lepidla na povrchu okamžite utrieť čistou vlhkou utierkou. Pred prilepením pristihnúť pásy vliesu s rezervou 5 - 10 cm.

rozdiely v štruktúre:

Aby sa zamedzilo rozdielom v štruktúre, nelepiť pásy vliesu na jednej ploche s prekladaním alebo obrátenou stranou.

rezanie vliesu:

Vlies v oblasti stropov, dverí a soklových líšt nechať zaschnúť a ihneď po pritlačení pomocou oceľového pravítka ho odrezať ostrým nožom alebo nožnicami.

vyčnievajúce rohy:

Vlies uložiť min. 10 - 15 cm okolo vyčnievajúcich rohov, aby ste zabezpečili jeho pripojenie k ďalším pásom vliesu. Ešte raz naniesť lepidlo na suché miesta a pritlačiť tkaninu na lepidlo. Použitie systému Sto S&P ARMO-System je popísané v

Technický list

StoTap Pro 500

samostatnej príručke pre realizáciu.

odporúčanie: Kvôli lepšej ochrane hrán použiť na vonkajších rohoch profily StoSilent Profil EW.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch

Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie ohľadom schnutia:

Sadrové stierkové hmoty odporúčané výrobcami sadrokartónových dosiek môžu byť mimoriadne citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a k odlupovaniu. Dostatočná ventilácia a teplota urýchľujú schnutie.

Výrobok je podrobovaný nepretržitej kontrole kvality. Pri strihaní pásov dbať na ich bezchybnosť. Reklamácie po spracovaní viac ako 10 pásov vliesu sa neuznávajú. V prípade oprávnených nedostatkov uveďte kontrolné číslo (viď jadro zvitku alebo etiketu) a zaistíte vzorku materiálu.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Brúsenie povrchovo neupraveného vliesového povrchu, použitie tvrdených tapetovacích kief:

- Následkom mechanického zaťaženia povrchovo neupravených povrchov vzniknú odstavajúce a neskôr viditeľné vlákna.

- Ak vzniknú odstavajúce a viditeľné vlákna následkom mechanického zaťaženia, prepracujte povrch s povrchovou úpravou.

Povrchová úprava vliesového povrchu pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia:

- Naneste povrchovú úpravu bezvzduchovým striekacím zariadením.

- Následne rozvalcujte povrchovú úpravu valčekom na farbu s krátkym vlasom.

- Následným rozvalcovaním sa zabráni vzniku odstavajúcich a neskôr viditeľných vlákien.

Ak je vidno odstavajúce vlákna, prepracujte povrch s povrchovou úpravou:

Technický list

StoTap Pro 500

1. Odstráňte odstávajúce hroty vlákien. Povrchovo upravený povrch pritom jemne prebrúste brúsnyim papierom. zrnitosť: P240, P320
2. Naneste celoplošne povrchovú úpravu.

Dodávka

Farebný odtieň biely

Balenie kartón (2 baly)

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu.

Označenie

Produktová skupina Celulóзовý vlies

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk