


Technický list

StoTex Classic A

Sklotextilná dekoratívna tapeta s klasickými štruktúrami, testovaná na zdravotnú nezávadnosť, bielo pigmentovaná, s vodou aktivovateľnou lepiacou plochou



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- vďaka jednoduchému spracovaniu vhodné najmä na veľké plochy
- dekoratívne a funkčné
- vhodné napr. do hotelov, gastronomických oblastí, nemocníc, ordinácií, škôl, škôlok a súkromných priestorov
- veľmi vhodné na veľmi zaťažované oblasti, napr. chodby a schodiská

Vlastnosti

- z prírodných surovín
- chráni podklad pred mechanickým zaťažením
- premostňujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
- rozmerovo stabilný
- nenabobtnáva
- odolný voči rozkladu
- odolný voči vlhkosti
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- v závislosti od skladby nehorľavý alebo ťažko horľavý
- mechanicky zaťažiteľná vďaka vhodnej povrchovej úprave, odolná voči dezinfekčným prostriedkom a dekontaminovateľná
- nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je > 5 µm
- možná povrchová úprava

Formát

- šírka role: cca 1 m
- dĺžka rolky: podľa štruktúry tkaniny 25 m alebo 50 m

Vzhľad

- tri typy štruktúry od super jemnej po stredne jemnú
- pozri kolekciu StoTex/StoTap

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť		160 g/m ²	205 A
Plošná hmotnosť		165 g/m ²	210 A
Plošná hmotnosť		215 g/m ²	220 A
Priemer vlákien		> 5 ľm	

Technický list

StoTex Classic A

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvety ani separačné prostriedky.

Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňa vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne a silne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Izolujte so StoPrep Isol.

StoPrep Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:

Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie prínavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezabavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Technický list

StoTex Classic A

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +5 °C

Spotreba

Vyhotovenie

Spotreba cca

1,00

m²/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

podkladová vrstva (v prípade potreby):
Podľa druhu a stavu podkladu.

lepidlo:

Na zadnej strane produktu je vrstva lepidla, ktorá sa aktivuje vodou. Nie je potrebné použiť ďalšie lepidlo.

medzivrstva a konečná povrchová úprava:

V závislosti od požiadavky, napr. stupňa namáhania alebo stupňa lesku, sú možné nasledovné konečné povrchové úpravy zo sortimentu Sto pre interiéry:

– farebné nátery: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Titanium, StoColor Sil In, StoColor Sil Comfort, StoColor Climasan a StoColor Puran Satin

– omietky

– efektné povrchové úpravy

Vid' technický list príslušnej povrchovej úpravy.

Aplikácia

tapety s nanosenou vrstvou lepidla, Sto-Aqua-Quick-tapetovacie zariadenie, pretretie obkladov stien

Ponornú vaňu tapetovacieho stroja Sto-Aqua-Quick-tapetovacieho zariadenia naplniť čistou vodou z vodovodu. Rolu tkaniny vložiť do stroja tak, aby strana s lepiacou vrstvou smerovala nadol.

Pás tkaniny pretiahnuť cez ponornú vaňu. Strana s lepiacou vrstvou je následne otočená nahor. Voda aktivuje lepidlo nachádzajúce sa na zadnej strane roly tkaniny. Vodu v ponornej vani vymieňať po cca. každých 5 - 8 roliach.

Doba aktivácie a doba kľudu: min. 2 minúty, max. 10 minút.

Pásky tkaniny zrezať na potrebný rozmer a zložiť. Pásky tkaniny nalepiť na stenu bez bublín na doraz alebo s dvojitém rezom.

Lepidlo bude po vyschnutí transparentné. Zvyšky lepidla na prednej strane pásu tkaniny okamžite utrieť čistou vlhkou utierkou. Pás tkaniny sa spojí so stenou po cca. 20 minútach. Korektúry už následne nie sú možné.

Pred prilepením pristihnúť pásky tkaniny s presahom 5 - 10 cm.

Technický list

StoTex Classic A

Je nutné dodržiavať nadväznosť tkaniny podľa vzoru tkaniny (rapport).

rozdiely v štruktúre:

Aby sa zamedzilo rozdielom v štruktúre, nelepiť pásy tkaniny na jednej ploche s prekladaním alebo obrátenou stranou.

Čierna značka označuje zadnú stranu tkaniny. Značky na zadných stranách sa musia na stene nachádzať v odstupoch cca. 1 metra. Tkanina s obtiažne rozpoznateľným smerom vzoru je vo výške priloženia vzoru označená vodorovne všíťm nadväzovacím vláknom.

rezanie tkaniny:

Pre oblasti s výrezmi, hranami a ukončeniami zrezať tkaninu s presahom.

Pritlačiť tkaninu na vrstvu lepidla a ihneď ju presne zrezať nožom alebo nožnicami podľa oceľového pravítka.

vyčnievajúce rohy:

Tkaninu uložiť min. 10 - 15 cm okolo vyčnievajúcich rohov, aby bolo zabezpečené jej pripojenie k ďalším pásom tkaniny. Ešte raz naniesť lepidlo na suché miesta a pritlačiť tkaninu na lepidlo. Pre ľahšie opracovanie rohov zvlhčiť tkaninu na hrane alebo roh opatrne vo vlhkom stave obrúsiť.

Odporúčanie: kvôli lepšej ochrane rohov použiť na vonkajších rohoch profily StoSilent Profile EW.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch

Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie ohľadom schnutia:

Sadrové stierkové hmoty odporúčané výrobcami sadrokartónových dosiek môžu byť mimoriadne citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a k odlupovaniu. Dostatočná ventilácia a teplota urýchľujú schnutie.

upozornenie ohľadom reklamácií:

Výrobok je podrobovaný nepretržitej kontrole kvality.

Môžu sa vyskytnúť ojedinelé chybné miesta spôsobené pri výrobe. Chybné miesta sú označené na zrezaných hranách a tapety sú adekvátne dlhšie.

V prípade sklotextilných dekoratívnych tapiet a sklených vliesov je tolerancia ich šírky +/- 1 cm. V prípade minimálnej šírky je sklotextilná dekoratívna tapeta a sklený vlies adekvátne dlhšia.

Takéto chyby neopravňujú k reklamáci.

Technický list

StoTex Classic A

Pri strihaní pásov dbať na ich bezchybnosť.

Reklamácie po spracovaní viac ako 10 pásov sieťoviny nie je možné uznať. V prípade oprávnených nedostatkov uviesť kontrolné číslo (viď vložku do rolky, na konci rolky alebo na kartónovej krabici), číslo označenia na zadnej strane a zaistiť vzorku materiálu.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň bielo pigmentovaný

Balenie

kartón

Skladovanie

Podmienky skladovania Role skladovať nastojato a v suchu.

Certifikáty / schválenia

STANDARD 100 by OEKO-
TEX® - Institut Hohenstein -
Zertifikat 25.3.0123

StoTap Pro 100 A, StoTex Select S/P/A a StoTex Classic
S/P/A - dekoratívna tapeta
Schadstoffgeprüfte Textilien gemäß STANDARD 100 by
OEKO-TEX®

Označenie

Produktová skupina Dekoratívny obklad stien

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Technický list

StoTex Classic A

Vydáním nového technického listu strácají všechny doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk