


Technický list

StoTex Classic S

Sklotextilná dekoratívna tapeta s klasickými štruktúrami, testovaná na zdravotnú neškodnosť, prírodne biela



Charakteristika

Aplikácia

- interiér
- dekoratívne a funkčné
- vhodné napr. do hotelov, gastronomických oblastí, nemocníc, ordinácií, škôl, škôlok a súkromných priestorov
- veľmi vhodné na veľmi zaťažované oblasti, napr. chodby a schodiská

Vlastnosti

- z prírodných surovín
- chráni podklad pred mechanickým zaťažením
- premostujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
- rozmerovo stabilný
- nenabobtnáva
- odolný voči rozkladu
- odolný voči vlhkosti
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- v závislosti od skladby nehorľavý alebo ťažko horľavý
- mechanicky zaťažiteľná vďaka vhodnej povrchovej úprave, odolná voči dezinfekčným prostriedkom a dekontaminovateľná
- nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je > 5 µm
- možná povrchová úprava

Formát

- šírka role: cca 1 m
- dĺžka rolky: podľa štruktúry tkaniny 25 m alebo 50 m

Vzhľad

- pozri kolekciu StoTex/StoTap
- jedenásť druhov štruktúr textílie od superjemnej po superhrubú

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Plošná hmotnosť		125 g/m ²	205 S
Plošná hmotnosť		120 g/m ²	210 S
Plošná hmotnosť		115 g/m ²	215 S
Plošná hmotnosť		165 g/m ²	220 S
Plošná hmotnosť		150 g/m ²	225 S

Technický list

StoTex Classic S

Plošná hmotnosť	200 g/m ²	235 S
Plošná hmotnosť	220 g/m ²	240 S
Plošná hmotnosť	150 g/m ²	245 S
Plošná hmotnosť	180 g/m ²	265 S
Plošná hmotnosť	150 g/m ²	270 S
Priemer vlákien	> 5 ľm	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivkej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.

Príprava

Príprava podkladu a vyhotovenie náterových prác musia zodpovedať všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Všetky povrchové úpravy a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podmienkami príslušného objektu a požiadavkami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Odstrániť uvoľnené časti náteru a tiež staré nátery a povrchové úpravy, ktoré nie sú nosné a vyčistiť plochu (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov).

Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Normálne a silne nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Plex alebo StoPrim GT.

StoPrim Plex je pripravený na spracovanie a je ho možné riediť max. 30 % vody v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady:

Aplikovať podkladový náter StoPrim Color alebo StoPrim Sil Color.

Látky rozpustné vo vode, ktoré sú súčasťou výrobku:

Izolujte so StoPrep Isol.

StoPrep Isol je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť.

Neporušené dvojzložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty:

Podkladový náter so StoAqua EP Activ.

Plochy napadnuté plesňou:

Plochy ošetriť s Geiger STOP alebo natrieť 10%-ným roztokom peroxidu vodíka a dôkladne ich opláchnuť čistou vodou. Pri odstraňovaní plesní dodržiavať príslušné národné odporúčania a smernice.

Pri povrchovej úprave akrylových škárovacích hmôt a tesniacich hmôt sa môžu v nátere vyskytnúť trhliny a/alebo sfarbenia v dôsledku vyššej pružnosti akrylovej

Technický list

StoTex Classic S

tesniacej hmoty. Keďže sa na trhu nachádzajú mnohé rôzne výrobky, je pre posúdenie príľnavosti potrebné v jednotlivých prípadoch vykonať vlastné skúšky.

Uvedené štruktúry povrchových úprav a ich návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti za kontrolu a posúdenie podkladu.

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +5 °C

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m ² /m ²
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Skladba povrchovej vrstvy

podkladová vrstva (v prípade potreby):
Podľa druhu a stavu podkladu.

lepidlo:
StoColl Tex

medzivrstva a konečná povrchová úprava:

V závislosti od požiadavky, napr. stupňa namáhania alebo stupňa lesku, sú možné nasledovné konečné povrchové úpravy zo sortimentu Sto pre interiéry:

– farebné nátery: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Titanium, StoColor Sil In, StoColor Sil Comfort, StoColor Climasan a StoColor Puran Satin

– omietky

– efektné povrchové úpravy

Vid' technický list príslušnej povrchovej úpravy.

Aplikácia

lepidlo na podklad, spracovanie pomocou tapetovacieho zariadenia, pretretie obkladov stien

Na stenu rovnomerne naniesť dostatočné množstvo lepidla v šírke 1 – 2 pásov. Tkaninu bez bublín zapustiť na doraz alebo postupom dvojitého strihu do vlhkej vrstvy lepidla.

Lepidlo bude po vyschnutí transparentné. Zvyšky lepidla na povrchu okamžite utrieť čistou vlhkou utierkou. Lepidlo v prípade potreby zriediť 5 - 10 % vody.

V prípade použitia tapetovacieho zariadenia zriediť lepidlo s cca. 10 - 20 % vody. Pre spracovanie StoTex Classic 215 S a StoTex Classic 245 S nepoužívať tapetovacie zariadenie.

V závislosti od podkladu a typu tkaniny je spotreba cca. 0,18 - 0,25 g/m. Nastaviť

Technický list

StoTex Classic S

konzistenciu lepidla podľa typu tkaniny.

Pred prilepením pristihnúť pásy tkaniny s presahom 5 - 10 cm.
Je nutné dodržiavať nadväznosť tkaniny podľa vzoru tkaniny (rapport).

rozdiely v štruktúre:

Aby sa zamedzilo rozdielom v štruktúre, nelepiť pásy tkaniny na jednej ploche s prekladaním alebo obrátenou stranou.

Modrý označovací pruh vyznačuje zadnú stranu tkaniny. Značky na zadných stranách sa musia na stene nachádzať v odstupoch cca. 1 metra.

Tkanina s obtiažne rozpoznateľným smerom vzoru je vo výške priloženia vzoru označená vodorovne všitým nadväzovacím vláknom.

rezanie tkaniny:

Pre oblasti s výrezmi, hranami a ukončeniami zrezať tkaninu s presahom.

Pritlačiť tkaninu na vrstvu lepidla a ihneď ju presne zrezať nožom alebo nožnicami podľa oceľového pravítka.

vyčnievajúce rohy:

Tkaninu uložiť min. 10 - 15 cm okolo vyčnievajúcich rohov, aby bolo zabezpečené jej pripojenie k ďalším pásom tkaniny. Ešte raz naniesť lepidlo na suché miesta a pritlačiť tkaninu na lepidlo. Pre ľahšie opracovanie rohov zvlhčiť tkaninu na hrane alebo roh opatrne vo vlhkom stave obrúsiť.

Odporúčanie: kvôli lepšej ochrane rohov použiť na vonkajších rohoch profily StoSilent Profile EW.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

úplne suché a mechanicky zaťažiteľné: po cca. 3 až 4 dňoch

Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

upozornenie ohľadom schnutia:

Sadrové stierkové hmoty odporúčané výrobcami sadrokartónových dosiek môžu byť mimoriadne citlivé na vlhkosť. Táto citlivosť môže viesť ku tvoreniu bublín, napúčaniu stierkových hmôt a k odlupovaniu. Dostatočná ventilácia a teplota urýchľujú schnutie.

upozornenie ohľadom reklamácií:

Výrobok je podrobovaný nepretržitej kontrole kvality.

Môžu sa vyskytnúť ojedinelé chybné miesta spôsobené pri výrobe. Chybné miesta sú označené na zrezaných hranách a tapety sú adekvátne dlhšie.

Technický list

StoTex Classic S

V prípade sklotextilných dekoratívnych tapiet a sklených vliesov je tolerancia ich šírky +/- 1 cm. V prípade minimálnej šírky je sklotextilná dekoratívna tapeta a sklený vlies adekvátne dlhšia.

Takéto chyby neopravňujú k reklamácii.

Pri strihaní pásov dbať na ich bezchybnosť.

Reklamácie po spracovaní viac ako 10 pásov sieťoviny nie je možné uznať. V prípade oprávnených nedostatkov uviesť kontrolné číslo (viď vložku do rolky, na konci rolky alebo na kartónovej krabici), číslo označenia na zadnej strane a zaistiť vzorku materiálu.

Použitie na plochách vystavených účinkom vody:

- trieda pôsobenia vody podľa DIN 18534-1:2017-04 a podľa technického listu č. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produkt je vhodný iba na plochy s triedou pôsobenia vody W0-I (malý vplyv vody).

Dodávka

Farebný odtieň prírodne biely

Skladovanie

Podmienky skladovania Role skladovať nastojato a v suchu.

Certifikáty / schválenia

STANDARD 100 by OEKO-
TEX® - Institut Hohenstein -
Zertifikat 25.3.0123

StoTap Pro 100 A, StoTex Select S/P/A a StoTex Classic
S/P/A - dekoratívna tapeta
Schadstoffgeprüfte Textilien gemäß STANDARD 100 by
OEKO-TEX®

Označenie

Produktová skupina Dekoratívny obklad stien

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinností, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Technický list

StoTex Classic S

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk