


Technický list

Stoplex W

Vodou riediteľný univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze, zušľachtený siloxanom



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na minerálne a organické podklady
- na zvetrané nosné staré povrchové úpravy
- pre spevnenie kriedujúcich, avšak únosných starých náterov a pieskujúcich omietok
- na zníženie nasiakavosti nových alebo zvetraných vonkajších omietok a podobných stavebných materiálov

Vlastnosti

- spevňujúci povrch
- zušľachtené siloxanom
- vysoká vodoodpudivosť
- vysoká penetračná schopnosť
- regulujúci nasiakavosť
- sprostredkujúci príľnavosť
- vodou riediteľný

Vzhľad

- transparentný, mierne žltkastý

Zvláštnosti/upozornenia

- podkladový náter prípadne zriediť vodou, aby po zaschnutí nebol lesklý

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetý ani separačné prostriedky.

Príprava

Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. Odstrániť neúnosné vrstvy.

Technický list

Stoplex W

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Príprava materiálu Materiál pred spracovaním riadne pretriasť v originálnej nádobe.
V závislosti od nasiakavosti podkladu zriediť materiál vodou až v pomere 1 : 1.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	na jeden náter	0,10 - 0,40	l/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia natieranie, valcovanie

Materiál naniesť napr. širokou štetkou a zapracovať alebo ho nastriekať bezvzduchovým zariadením, napr. inoSPRAY. Vykonať príslušné opatrenia na ochranu pred hmlou. Podkladové nátery nesmú vytvárať žiadne lesklé vrstvy.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania Produkt schne fyzikálne odparovaním vody.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu, nedostatočnej výmene vzduchu a nízkych teplotách sa predlžuje doba schnutia.

Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Pri striekaní alebo rozprašovaní nosiť vhodné ochranné prostriedky alebo ochranný pracovný odev.

Dodávka

Farebný odtieň žltá pigmentovaná

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe.

Vysvetlenie čísla šarže:
Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň

Technický list

Stoplex W

Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026

Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.

Označenie

Produktová skupina

Podkladový náter

Zloženie

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
voda
glykoéter
hydrofobizačný prostriedok
zahusťovadlo
odpeňovač
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze CIT/MIT 3:1
prostriedok na ochranu pri skladovaní na báze BIT/ZPT

Bezpečnosť

Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón[ES247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón[ES220-239-6](3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Technický list

Stoplex W

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk